

DIN-seinämaali

Tekniset tiedot

2,5l / Tuotenro.100707 / EAN 4016215100707

5l / Tuotenro.100721 / EAN 4016215100721

10l / Tuotenro.100745 / EAN 4016215100745



Tämä puhtaanvalkoinen sisustusmaali tekee vaikutuksen korkealla peittävyydellään ja tasaisella, mattapintaisella pintakäsittelyllään. Sitä on helppo ja miellyttävä levittää, ja se sopii erinomaisesti asuintilojen kunnostamiseen ja uudelleenmaalaamiseen. Tuloksena on puhtaat, rauhalliset seinäpinnat, joiden ulkonäkö on pitkäikäinen ja siisti.

- Valkoinen sisäpinnoite, jossa on korkea opasiteetti
- Helppo ja miellyttävä työskennellä
- Kontrastisuhteen luokka 2, jonka saanto on 6 m²/l.
- Märkähiertymiskestävyydsluokka 3 DIN EN 13300:n mukaan.
- Matta kiilto taso
- Ei sisällä liuottimia, pehmittimiä eikä huurtumista aiheuttavia aineita.
- ilmaton ruiskutettava

Soveltamisala

Emulsiomaali seinä- ja kattopintojen sisämaalaukseen.

Valmistelu

Kaikille mineraalialustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti, kipsi- ja kalkkilaasti), kipsilevyille ja muille kipsilevyille, lujasti tarttuville emulsiomaalikerroksille sekä puulastuille, lasikangas- ja muille maalattaville tapeteille ja seinäpäällysteille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, vakaa, tasaisesti imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtomainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalit. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hiottavat ja liituntuvat alustat baufan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoiusmassalla.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Pohjamaalina maali voidaan laimentaa enintään 5 % vedellä. Pintamaali levitetään laimentamattomana ensimmäisen maalikerroksen kuivuttua. Kun pinnoitetaan suurempia alueita, työskennellään märkä-märkä -periaatteella, jotta vältetään kerrostuminen. Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa. Säilytys Enintään 10 %:lla yleissävytyksensentraatilla tai täyssävytys- ja sävytysmaalilla. Huomautuksia ilmattomasta ruiskutuksesta: Ruiskutuskulma: 50° Suihkukulma: Suutin: 0,023-0,027 Ruiskutusaine: 120-180 bar.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 150 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.