

# Jalokivi valkoinen

## Tekniset tiedot

2,5l / Tuotenro.100967 / EAN 4016215100967

10l / Tuotenro.100998 / EAN 4016215100998

Valkoinen, erittäin kulutusta kestävä emulsiomaali, jolla on erinomainen peittävyys korkeimpiinkin vaatimuksiin. Antaa tyylikkään mattapintaisen, tasaisen pinnan ja tekee vaikutuksen kestävyydellään. Ihanteellinen paljon käytetyille asuin- ja työtiloille. Helppo levittää telalla, siveltimellä tai ruiskulla ja ihanteellinen täydelliseen lopputulokseen.

## Soveltamisala

Valkoinen, erittäin kulutusta kestävä emulsiomaali, jolla on erinomainen peittokyky sisätilojen seinä- ja kattopinnoille.

## Valmistelu

Kaikille mineraalialustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti, kipsi- ja kalkkilaasti), kipsilevyille ja muille kipsilevyille, lujasti tarttuville emulsiomaalikerroksille sekä puulastuille, lasikangaslevyille ja muille maalattaville tapeteille ja seinäverhouksille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, ehjä, imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalit. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hiottavat ja liituuntuvat alustat baufan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoiusmassalla.

## Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Useimmissa tapauksissa riittää yksi, kylläinen ja tasainen kerros. Pohjamaalauskerros voi olla tarpeen epätasaisesti imevillä ja kontrastikkailla alustoilla. Pohjamaaliksi maali voidaan laimentaa enintään 5 % vedellä; pintamaaliksi maali levitetään laimentamattomana, kun ensimmäinen maalikerros on kuivunut läpi. Kun maalataan suurempia alueita, työstetään märkä-märkä -käsittelyllä, jotta vältetään kerrostuminen. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on pidempi. Sävytys: max. 10 %:lla yleissävytyskonsentraatilla tai täydellisellä sävytys- ja sävytysmaalilla. Huomautuksia airless-ruiskutuksen käytöstä: Ruiskutuskulma: 50° Suutin: 0,023-0,027 Ruiskutusapaine: 120-180 bar.

## Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 125 ml/m<sup>2</sup> Määritä tarkka kulutusmäärä levittämällä kohteeseen testikerros.

## Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

## Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2.

## Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestehimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.