

Latex Paint classic

Tekniset tiedot

750ml / Tuotenro.100219 / EAN 4016215100219
2,5l / Tuotenro.100233 / EAN 4016215100233

Tämä klassinen emulsiomaali sopii erinomaisesti mattapintaisiin sisäpinnoitteisiin, ja se tekee vaikutuksen luotettavalla peittävyydellään ja helppokäyttöisyydellään. Sitä voidaan levittää tasaisesti, se kuivuu nopeasti ja takaa puhtaan, sileän seinämaalauksen. Sopii erinomaisesti asuin- ja kodinhoitohuoneiden kunnostamiseen ja virkistämiseen.

Soveltamisala

Emulsiomaali seinä- ja kattopintojen sisämaalaukseen.

Valmistelu

Kaikille mineraalialustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti, kipsi- ja kalkkilaasti), kipsilevyille ja muille kipsilevyille, lujasti tarttuville emulsiomaalikerroksille sekä puulastuille, lasikangas- ja muille maalattaville tapeteille ja seinäpäällysteille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, vakaa, imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalit. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hiottavat ja liituuntuvat alustat baufan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoiusmassalla.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Pohjamaalina maali voidaan laimentaa enintään 5 %:lla vettä; pintamaalina maali levitetään laimentamattomana ensimmäisen maalikerroksen kuivuttua. Kun maalataan suurempia alueita, työstetään märkä-märkä -käsittelyllä, jotta vältetään kerrostuminen. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on pidempi. Sävytys : max. 10 %:n yleissävytyskonsentraatilla tai täydellisellä sävytys- ja sävytysmaalilla. Huomautuksia airless-ruiskutuksen levittämisestä Ruiskutuskulma: 50° Suihkukulma: 0,023-0,027 Ruiskutuspaine: 120-180 bar.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 150 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään asti: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjä säiliö vain kierrätykseen. varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestehimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.