



Lateksimaali Pure White

Tekniset tiedot

750ml / Tuotenro.100202 / EAN 4016215100202

2,5l / Tuotenro.100226 / EAN 4016215100226

5l / Tuotenro.100240 / EAN 4016215100240

10l / Tuotenro.100264 / EAN 4016215100264



Kulutusta kestävä, erittäin peittävä emulsiomaali sisä- ja ulkokäyttöön. Antaa erinomaisen suojan ja pitkäkestoisen värin monille erilaisille alustoille. Se on säänkestävä, helppo levittää ja antaa tasaisen, mattapintaisen lopputuloksen. Ihanteellinen seiniin ja kattoihin asuin- ja ulkotiloissa, jotka ovat kovassa käytössä.

- Märkähiertymiskestävyys R-luokka 2 DIN EN 13300:n mukaan.
- Kontrastisuhde H₁₀-luokka 3, jonka tuotto on 6,5 m²/l.
- kovaa kulutusta kestäviä pinnoitteita varten
- valkoinen läpinäkyvätön
- kiiltoaste matta
- Ei sisällä liuottimia, pehmittimiä eikä huurtumista aiheuttavia aineita.
- ilmaton ruiskutettava

Soveltamisala

Emulsiomaali sisä- ja ulkoseinä- ja kattopinnoille. Ihanteellinen kuvioituille alustoille, lasikankaille sekä kuvioituille ja kohokuvioituille tapeteille.

Valmistelu

Kaikille mineraalialustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti, kipsi- ja kalkkilaasti), kipsilevyille ja muille kipsilevyille, lujasti tarttuville emulsiomaalikerroksille sekä puulastuille, lasikangas- ja muille maalattaville tapeteille ja seinäpäällysteille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, vakaa, imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvut maalit. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hiottavat ja liutuuntuvat alustat baufan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoihteella.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Pohjamaalina maali voidaan laimentaa enintään 5 % vedellä, pintamaalina maali levitetään laimentamattomana ensimmäisen maalikerroksen kuivuttua. Kun maalataan suurempia alueita, työskennellään märkä-märkä -periaatteella, jotta vältetään kerrostuminen. Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa. Sävytys: Enintään 10 %:lla yleissävytyskonsentraatteja tai täyssävytys- ja sävytysmaalia. Huomautuksia ilmattomasta ruiskutuksesta: Ruiskutuskulma: 50° Suutin: 0,023 - 0,027 Ruiskutuspaaine: 120 - 180 bar.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 150 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään asti: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila : +5 °C - +30 °C materiaalille, kiertoilmalle ja alustalle Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjt säiliöt vain kierrätykseen. varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2.

Tila: 14.08.2026

Sivu 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.