



Kalkkipinnoite

Tekniset tiedot

2,5l / Tuotenro.100011 / EAN 4016215100011

5l / Tuotenro.100028 / EAN 4016215100028

10l / Tuotenro.100035 / EAN 4016215100035



Valkokalkkihydraatin pohjalta valmistettu mineraalipohjainen maalituote. Muodostaa kuivuttuaan pyyhkäisynkestävän pinnan. Soveltuu kosteisiin tiloihin, pesutiloihin, autotalleihin, kellareihin, viinikellareihin, tallirakennuksiin ja vastaaviin tiloihin. Voidaan käyttää myös ulkotiloissa, kun alusta on suojattu sateelta. Ihanteellinen suojeltuihin rakennuksiin. Erittäin valkoinen ja erittäin hengittävä.

- valkokalkkihydraattipohjainen mineraalimaali
- käyttövalmis
- Ihanteellinen kosteisiin tiloihin, pesutiloihin, autotalleihin, kellareihin jne.
- Korkea valkoisuusaste
- tahraamaton
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- Ei sisällä säilöntäaineita, liuottimia eikä pehmittimiä.

Soveltamisala

Valkokalkkihydraattipohjainen mineraalinen kalkkimaali sisä- ja ulkopinnoille. Pyyhkäisynkestävä, hengittävä, sopii erinomaisesti kosteisiin tiloihin ja kulttuuriperintökohteisiin.

Valmistelu

Kaikille mineraalisille alustoille, kuten kalkki- ja sementtipitoisille rappauksille ja maalipinnoille. Alustan on oltava alkalinkestävä, kuiva, puhdas, kantava sekä pöly- ja rasvaton. Irtonainen materiaali, vanhat tapetit ja huonosti tarttuvat maalipinnat on poistettava alustalta. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat on esikäsiteltävä baufan-silikatifiksaatiolla. Epäselvissä tapauksissa on suoritettava koepinnoitus. Halkeamat, reiät ja epätasaisuudet on korjattava sopivalla baufan-tasoihteella.

Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja levitä telalla, harjalla, siveltimellä, laajapintaaisella siveltimellä tai sopivalla ruiskulla. Alusmaalina maalia voidaan tarvittaessa laimentaa vedellä enintään 15 %; päällysteenä se levitetään laimentamattomana. Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä.

Kuivumisaika:

noin 5 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imevä alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika pidentyy vastaavasti.

Sävytys:

Sisäkäytössä voidaan sävyttää enintään 4 %:lla Universal-sävytykeskonsentraatteja (LW Oxyd -tyyppisiä). Ulkokäytössä ei saa sävyttää.

Ohjeet airless-ruiskutukseen:

Maalikalkki on ensin seulottava ilman painetta (silmäkoko 0,5 mm).

Koneen suodatin: 30 mesh

Ruiskutuskulma: 40°–50°

Suutin: 0,025 – 0,027

Ruiskutusaine: 120 – 180 bar

Kulutus

Sileät pinnat/hienojakoinen rappaus → alkaen 150 ml/m²

Tila: 15.08.2026

Sivu 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Määritä tarkka kulutusmäärä tekemällä koepinta kohteeseen.

Varastointi

Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojatussa paikassa.

Huomautukset

Käsittelylämpötila:

+5 °C – +30 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta.

Ennen käsittelyä on otettava huomioon turvallisuutta koskevat tiedot turvallisuustiedotteessa. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Peitä maalattavat pinnat (lasi, puu jne.) ja suojaa ne roiskeilta. Varmista riittävä ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Ruiskutustöissä käytä yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalin käytön aikana. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Ulkokäytössä maalipinnan kestävyys riippuu suuresti sääolosuhteista. Kalkkimaali voidaan muovittaa lisäämällä siihen baufan-lateksisideainetta. Tämä parantaa kulutuskestävyyttä ja säänkestävyyttä. Älä sekoita muiden maalien kanssa.

baufan-kalkkimaali voidaan maalata uudelleen ongelmitta samalla materiaalilla. Ennen muiden pinnoitteiden levittämistä kalkkimaali on aina pestävä pois tai harjattava pois.

Hävittäminen:

Vain täysin tyhjät astiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät hävitetään EWC-jäteluokituksen nro 08 01 12 mukaisesti.

GISCODE-luokitus pinnoitteille: BSW60

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.