

Kalkkipinnoite

Tekniset tiedot

2,5l / Tuotenro.100011 / EAN 4016215100011

5l / Tuotenro.100028 / EAN 4016215100028

10l / Tuotenro.100035 / EAN 4016215100035

Ympäristöystävällinen, valkoiseen kalkkihydraattiin perustuva mineraalipinnoiteaine, joka muodostaa kuivauksen jälkeen pyyhkimisen kestävä pinnan. Kosteisiin tiloihin, pesutiloihin, autotalleihin, kellareihin, viinikellareihin, talleille ja vastaaville pinnoille. Voidaan käyttää myös ulkotiloissa kivennäisaluustoilla, jotka on suojattu ajosateelta. Ihanteellinen suojelluille rakennuksille. Suuri valkoisuus ja erittäin hyvä hengittävyys.

Soveltamisala

Valkoiseen sammutettuun kalkkiin perustuva mineraalinen siveltävä kalkki sisä- ja ulkopintoihin. Pyyhkimisen kestävä, hengittävä, ihanteellinen kosteisiin tiloihin ja rakennuksiin, jotka on suojeltu.

Valmistelu

Kaikille mineraalialustoille, kuten kalkki- ja sementtipohjaisille laasteille ja maaleille. Voidaan käyttää myös ulkona kivennäisaluustoilla, jotka on suojattu kaatosateelta. Alustan on oltava kuiva, puhdas, ehjä ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalikerrokset. Esikäsittele erittäin imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Silicate Fixative -aineella. Jos olet epävarma, levitä testikerros. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoihteella.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Pohjamaalina väriä voidaan tarvittaessa laimentaa vedellä 15 %:iin asti, pintamaalina käytetään laimentamattomana. Puhdista työvälineet kirkkaalla vedellä heti käytön jälkeen. baufan Streichkalk voidaan ongelmitta pinnoittaa uudelleen samalla materiaalilla. Ennen muunlaisten pinnoitteiden levittämistä kalkkikitti on aina pestävä tai harjattava pois. Siveltävä kalkkikitti voidaan kovettaa synteettisellä hartsilla lisäämällä siihen baufan Latex Binderiä. Ei saa sekoittaa muiden maalien kanssa! Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi. Säilytys: Enintään 4 % yleissäilytyskonsentraateilla (LW-oksidityypit) Huomautuksia airless-ruiskutuksesta: Siveltimellä levitettävä kalkki on ensin seulottava ilman painetta (silmäkoko 0,5 mm) Konesuodatin: 30 silmää Ruiskutuskulma: 40°-50° Suutin: 0,025 - 0,027 Ruiskutusaine: 120 - 180 bar.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 150 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään asti: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjat säiliöt vain kierrätykseen. Käytä ruiskutustyössä yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Pinnoitemateriaalien GISCODE: BSW60.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestehimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.