Savi-pinnoituslaasti

Tekniset tiedot

7kg / Tuotenumero 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Tuotenumero 066005008 / EAN 4016215108017



Lämminvalkoinen hienorakenteinen rappausmaali sisäseinien ja -kattojen pinnoille. Sopii hienorakenteisiin pinnoitteisiin mineraalisille alustoille (kuten savi-, kipsi-, kalkki- ja sementtilaastille, muuraukselle ja betonille), lujasti tarttuville ja imukykyisille dispersiomaali- ja mineraalimaalipinnoitteille sekä kipsilevyille ja muille kipsilevyrakenteille.Rappauslaasti on erittäin höyryläpäisevä ja kosteutta säätelevä, mikä edistää miellyttävää sisäilmastoa.

- hieno rappausrakenne (raekoko 0,5 mm)
- helppo levittää telalla tai siveltimellä
- erittäin höyryläpäisevä ja kosteutta säätelevä
- erittäin höyryläpäisevä ja kosteutta säätelevä
- Ei sisällä säilöntäaineita, liuottimia eikä pehmittimiä.

Soveltamisala

Lämminvalkoinen sisämaali, jossa on hieno rappausrakenne.

Valmistelu

Mineraalisille alustoille (kuten savi-, kipsi-, kalkki- ja sementtilaastille, muuraukselle ja betonille), lujasti tarttuville ja imukykyisille dispersio- ja mineraalimaaleille sekä kipsilevyille ja muille kipsirakennuslevyille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, kantava sekä pöly- ja rasvaton. Irtonainen materiaali, vanhat tapetit ja huonosti tarttuvat maalikerrokset on poistettava alustalta. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat on esikäsiteltävä baufan-silikatifiksaatiolla. Halkeamat, reiät ja epätasaisuudet on korjattava sopivalla baufan-tasoitteella.

Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä tai laattasiveltimellä muodostaen halutun tekstuurin. Vaaleilla, tasaisilla alustoilla yksi maalikerros riittää usein. Tällöin muodostuu hieno rappaustekstuuri. Voimakkaamman tekstuurin saamiseksi levitetään toinen kerros ensimmäisen kerroksen kuivumisen jälkeen. Myös hyvin tummille tai epätasaisille alustoille tulisi levittää toinen kerros. Tällöin pohjamaalia voidaan laimentaa enintään 10 % vedellä. Päällyskerros levitetään laimentamattomana, kun ensimmäinen kerros on täysin kuivunut. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Kuivumisaika:
noin 24 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imevä alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika pidentyy vastaavasti.

Jatkotoimenpiteet:
Täydellisen kuivumisen jälkeen suositellaan viimeistelykerrosta baufan-savivärillä.

Sävytys:
Enintään 4 %:lla yleiskäyttöisiä sävytyskonsentraatteja (vain LW-Qxyd-tyypit).

Kulutus

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Varastointi
Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset
Käsittelylämpötila:
+5 °C – +30 °C materiaalille, ilmavirralle ja alustalle

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Peitä pinnat, joita ei maalata. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon korkean pH-arvon vuoksi. On suositeltavaa käyttää käsineitä ja suojalaseja (ei lasia). Jos ainetta joutuu iholle, huuhtele se runsaalla vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele ne välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon. Varmista hyvä ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalin käytön aikana. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät turvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivustollamme www.baufan.de.

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 1 g/l.

Hävittäminen:
Vain täysin tyhjät astiat saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät hävitetään jäteluokituksen numeron 08 01 12 mukaisesti.

GISCODE-koodi pinnoitteille: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.