

# Silikaatti sisustusmaali

## Tekniset tiedot

5l / Tuotenro.021026 / EAN 4016215021026  
10l / Tuotenro.021033 / EAN 4016215021033

Tämä korkealaatuinen silikaattimaali tekee vaikutuksen korkealla peittävyydellään ja äärimmäisellä vesihöyrynläpäisevyydellään. Se ei sisällä säilöntäaineita, tukee terveellistä sisäilmastoa ja sopii erinomaisesti mineraalialustoille. Mattapinta takaa tasaisen, luonnollisen pinnan ulkonäön ja pitkäikäiset, kauniit seinä- ja kattopinnot.

## Soveltamisala

DIN 18363:n mukainen valkoinen dispersiosilikaattimaali seinä- ja kattopinnoille sisätiloissa.

## Valmistelu

Kaikille mineraalialustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti-, kipsi- ja kalkkilaastit), kipsilevyille ja muille kipsilevyille, mineraalivillalle sekä lujasti tarttuville mineraali-, silikaatti- ja mattapintaisille emulsiomaaleille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, vakaa ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalikerrokset. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hionta- ja kalkkipitoiset alustat silikaattikiinnitteellä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoiusmassalla.

## Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Pohjamaali voidaan laimentaa enintään 10 % silikaattikiinnitteisellä aineella, pintamaali levitetään laimentamattomana ensimmäisen maalikerroksen kuivuttua. Kun pinnoitat suurempia alueita, työskentele märkä-märkä -periaatteella, jotta vältetään kerrostuminen. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa. Säilytys: max. 3 %:lla yleissävytyksenkonsentraateilla (vain LW Oxyd -tyypit). Huomautuksia ilmattomasta ruiskutuksesta: Ruiskutuskuuma: 50° Suutin: 0,023 - 0,027 Ruiskutusapaine: 120 - 180 bar.

## Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 125 ml/m<sup>2</sup> Määritä tarkka kulutusmäärä levittämällä kohteeseen testikerros.

## Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään asti: katso erän etiketti.

## Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja (ei lasia). Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät astiat vain kierrätykseen. varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Pinnoitemateriaalien GISCODE: BSW40 EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle: (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010) Tämän tuotteen VOC-pitoisuus max. 1 g/l.

## Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestehimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.