

Silikaatti sisustusmaali

Tekniset tiedot

5l / Tuotenro.021026 / EAN 4016215021026
10l / Tuotenro.021033 / EAN 4016215021033



Silikattipohjaiset, erittäin peittävät sisämaalit uusien pintojen maalaamiseen ja kunnostustöihin mineraalisille alustoille. Tämä säilöntäaineeton maali vakuuttaa tyylikkäällä mattapintaisella viimeistelyllään ja erinomaisella vesihöyryn läpäisevyydellään.

- Erittäin läpinäkyvätön silikaattipohjainen sisustusmaali
- mineraalialustoille
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- Kontrastisuhde H₁₀-luokka 2, peittokyky 6 m²/l
- Märkähiertymiskestävyys R-luokka 3 DIN EN 13300:n mukaan.
- Kiiltoaste G4, himmeä
- säilöntäaineeton
- Ei sisällä liuottimia, pehmittimiä eikä huurtumista aiheuttavia aineita.
- ilmaton ruiskutettava

Soveltamisala

DIN 18363:n mukainen valkoinen dispersiosilikaattimaali seinä- ja kattopinnoille sisätiloissa.

Valmistelu

Kaikille mineraalisille alustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti-, kipsi- ja kalkkipinnoitteet), kipsilevyille ja muille kipsilevyrakenteille, mineraalisille kuitukankailla sekä lujasti kiinnittyneille mineraali-, silikaatti- ja mattadispersio-maalipinnoille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, kantava sekä pöly- ja rasvaton. Irtonainen materiaali, vanhat tapetit ja huonosti tarttuvut maalipinnat on poistettava alustalta. Voimakkaasti imevät, hiekkaavat ja liiuntuuvat alustat on pohjustettava baufan-silikatifiksaattorilla. Halkeamat, reiät ja epätasaisuudet on korjattava sopivalla baufan-tasoitteella.

Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja levitä telalla, harjalla, siveltimellä, laajapintaisella siveltimellä tai sopivalla ruiskulla. Alusmaali voidaan laimentaa enintään 10 %:lla baufan-silikaattikiinnitysainetta; päällystekerros levitetään laimentamattomana ensimmäisen maalikerroksen kuivumisen jälkeen. Suurten pintojen maalauksessa on vältettävä maalijälkiä työskentelemällä märkä-märkä-menetelmällä. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Kuivumisaika:

noin 5 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika pidentyy vastaavasti.

Säilytys:

Enintään 3 %:lla yleiskäyttöisiä säilytyskonsentratteja (vain LW-Oxyd-tyypit).

Ohjeet airless-ruiskutukseen:

Ruiskutuskulma: 50°

Suutin: 0,023 – 0,027

Ruiskutusaine: 120 – 180 bar

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 125 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä levittämällä kohteeseen testikerros.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa.

Huomautukset

Käsittelylämpötila:

+5 °C – +30 °C materiaalille, ilman lämpötilalle ja alustalle

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Peitä pinnat, joita ei ole tarkoitus maalata. Korkean pH-arvon vuoksi vältä kosketusta silmiin ja ihoon. Suositellaan käsineiden ja suojalasien (ei lasisia) käyttöä. Jos ainetta joutuu iholle, huuhtelee se runsaalla vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee ne välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon. Ruiskutustöissä käytä yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Varmista riittävä ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalin käytön aikana. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät turvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivustollamme www.baufan.de.

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 1 g/l.

Hävittäminen:

Vain täysin tyhjat astiat saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät hävitetään jäteluokituskoodin 08 01 12 mukaisesti.

GISCODE-koodi pinnoitteille: BSW40

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.