

Silkki kiiltävä lateksi

Tekniset tiedot

2,5l / Tuotenro.021736 / EAN 4016215021736

5l / Tuotenro.021743 / EAN 4016215021743

10l / Tuotenro.021750 / EAN 4016215021750



Tämä korkealaatuinen lateksimaali antaa pinnoille tyylikkään, silkkinen kiiltävän pinnan ja tekee vaikutuksen korkealla peittävytydellään. Se on erityisen kulutusta kestävä, hankausta kestävä ja helppo puhdistaa - ihanteellinen paljon käytetyille alueille. Se soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön ja takaa pitkäkestoiset, hyvin hoidetut pinnat, joilla on ammattimaisen näköinen ilme.

- erittäin kestäviä pinnoitteita varten
- Silkki-kiiltävä pintakäsittely
- Kontrastisuhteen luokka 2, jonka tuotto on 6,5 m²/l.
- Märkähiertymiskestävyyden luokka 1 DIN EN 13300:n mukaan.
- Kiiltoaste: keskikiiltävä
- Ei sisällä liuottimia, pehmittimiä eikä huurtumista aiheuttavia aineita.
- ilmaton ruiskutettava
- Korkea opasiteetti

Soveltamisala

Emulsiomaali sisä- ja ulkoseinä- ja kattopinnoille. Ihanteellinen pinnoille, joiden on oltava puhdistettavissa.

Valmistelu

Kaikille mineraalialustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti, kipsi- ja kalkkilaasti), kipsilevyille ja muille kipsilevyille, lujasti tarttuville emulsiomaalikerroksille sekä puulastuille, lasikangas- ja muille maalattaville tapeteille ja seinäpäällysteille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, vakaa, tasaisesti imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtomainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalit. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hiottavat ja liuuntuvat alustat baufan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoiusmassalla.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Pohjamaalina maali voidaan laimentaa enintään 10 % vedellä. Levitä laimentamattomana pintamaaliksi ensimmäisen maalikerroksen kuivuttua. Kun pinnoitetaan suurempia alueita, työskennellään märkä-märkä -periaatteella, jotta vältetään kerrostuminen. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa. Säilytys: Enintään 10 % yleissävytyksensentraateilla tai kiinteällä sävytysmaalilla. Huomautuksia ilmatomasta ruiskutuksesta: Ruiskutuskulma: 50° Suutin: 0,023 - 0,027 Ruiskutusaine: 120 - 180 bar.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 125 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä levittämällä kohteeseen testikerros.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään asti: katso erän etiketti.

Huomautukset

Levityslämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjt säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.