

Eläinten asumisen maali

Tekniset tiedot

5I / Tuotenro.103241 / EAN 4016215103241

Ekotehokas, mineraalinen, runsaasti kalsiumia sisältävä kalkkihydraattipohjainen pinnoite. Kuivuttuaan se tuottaa pyyhkimisen kestävän pinnan, joka erottuu korkealla valkoisuusindeksillään ja erinomaisella hengittävyydellään.

Soveltamisala

Valkoiseen kalkkihydraattiin perustuva ympäristöystävällinen latomamaali. Antibakteerinen, hometta estävä, hengittävä ja tahraton terveellistä sisäilmastoa varten.

Valmistelu

Kaikille mineraalialustoille, kuten kalkki- ja sementtilaasteille, käsittelemättömälle puulle ja vanhoille terveille pinnoitteille sisätiloissa. Alustan on oltava kuiva, puhdas, ehjä ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, kuten huonosti tarttuvat maalikerrokset. Esikäsittele erittäin imukykyiset, hioutuvat ja liituuntuvat alustat baufan Silicate Fixative -aineella. Jos olet epävarma, levitä testikerros. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasointeella.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Yleensä yksi laimentamaton kerros riittää. Tarvittaessa voidaan levittää toinen kerros kuivumisen jälkeen. Puhdista työkalut kirkaalla vedellä heti käytön jälkeen. baufan Stable Paint voidaan ongelmitta pinnoittaa uudelleen samalla materiaalilla. Stable Paint on aina pestävä tai harjattava pois ennen muunlaisten pinnoitteiden levittämistä. Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi. Säilytys: Enintään 4 % yleissävytyksenkonsentraateilla (LW-oksidityypit) Huomautuksia airless-ruiskutuksesta: Vakaa maali on ensin siivilöitävä ilman painetta (silmäkoko 0,5 mm) Konesuodatin: 30 silmää Ruiskutuskulma: 40°-50° Suutin: 0,025 - 0,027 Ruiskutuspaino: 120 - 180 bar.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 150 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään asti: katso erän etiketti.

Huomautukset

Levityslämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjat säiliöt vain kierrätykseen. varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Pinnoitemateriaalien GISCODE: BSW40.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestehimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.