

Aqua-Deck valkoinen tahranestoaine

Tekniset tiedot

750ml / Tuotenro.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Tuotenro.020180 / EAN 4016215020180

10l / Tuotenro.020203 / EAN 4016215020203



Valkoinen, vesiohenteinen saneeraus- ja eristysmaali, jolla on erinomainen peittokyky sisäkäyttöön. Estää nikotiinin, vesijälkien, noki- ja rasvatahrojen, kipsilevyjen ja puupaneelien väriaineiden ja vastaavien epäpuhtauksien tunkeutumisen alustaan. Soveltuu erinomaisesti mattapintaiseksi pintamaaliksi, mutta voidaan myös työstää tavalliseen tapettiin, emulsiomaaleihin ja rappauksiin.

- Liuotinvapaa saneerausmaali, jolla on korkea peittävyys
- Estää nikotiinin, noen, rasvan ja vesitahrojen tunkeutumisen.
- Eristää väriaineet kipsilevyistä, OSB-levyistä ja puisista rakennuslevyistä.
- 2 in 1 - eristysmaali ja pintamaali
- Contrast-suhdeluku luokka 1, jonka peitto on 6 m²/l.
- Märkähiertymiskestävyysluokka 2 DIN EN 13300:n mukaan.
- Kiiltoaste tylsä matta
- ilmaton ruiskutettava
- sisätiloihin

Soveltamisala

Valkoinen eristysmaali sisätiloihin: peittää nikotiini-, noki-, rasva- ja vesitahrat - ihanteellinen nopeisiin remontteihin asuinitiloissa ja hotelleissa.

Valmistelu

Alustoille, kuten betoni-, sementti- ja kalkkisementtilaastille, muurauslaastille, kipsialustoille, kuitusementtilevyille, myös liimalaastille ja tapeteille. Soveltuu pintamaaliksi tai voidaan pinnoittaa uudelleen tapettien, emulsiomaalien ja rappauksen kanssa. Kaikkien alustojen on oltava puhtaita, kuivia, terveitä, imukykyisiä ja vailla irrotusaineita. Käytä baufan Deep Penetrating Primer LF:tä lujuuden lisäämiseksi. Alustat, joita ei voida lujittaa tai jotka eivät tartu riittävästi, on poistettava kokonaan. Jos olet epävarma, levitä koekerros. Puhdista erittäin likaantuneet alustat rasvaa liuottavilla kotitalouspuhdistusaineilla. Esikäsittely voimakkaat nikotiini-, noki- tai rasvatahrat ja -kerrostumat mekaanisesti (raaputtamalla pois, hiomalla).

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Levitä tuote laimentamattomana. Kun pinnoitat suurempia alueita, työskentele märkä märälle, jotta vältetään kerrostuminen. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen. Älä sekoita muiden materiaalien kanssa, mukaan lukien emulsiovärit ja kiinteät värit. Eristävä vaikutus riippuu kulloisestakin kohde-tilanteesta. On suositeltavaa luoda koealueet työmaalla ennen levitystä. Kuivumisaika: n. 12 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa. Säilytys: Säilytys on mahdollista decoMIX-säilytyskonsentraateilla (vain LW-oksidityypit) max. 0,2 %:iin asti ilman, että eristysvaikutus kärsii. Huomautuksia airless-suihkutuksella levittämiseen Suihkutuskallio: 50° Suihkutuskulma: Suutin: 0,023-0,027 Suihkutusapaine: 120-180 bar.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 150 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.