Aqua-Deck valkoinen tahranestoaine

Tekniset tiedot

750ml / Tuotenumero 020173 / EAN 4016215020173
2,5l / Tuotenumero 020180 / EAN 4016215020180
10l / Tuotenumero 020203 / EAN 4016215020203



Valkoinen, vesiohenteinen saneeraus- ja eristysmaali, jolla on erinomainen peittokyky sisäkäyttöön. Estää nikotiinin, vesijälkien, noki- ja rasvatahrojen, kipsilevyjen ja puupaneelien väriaineiden ja vastaavien epäpuhtauksien tunkeutumisen alustaan. Soveltuu erinomaisesti mattapintaiseksi pintamaaliksi, mutta voidaan myös työstää tavalliseen tapettiin, emulsiomaaleihin ja rappauksiin.

- Liuotinvapaa saneerausmaali, jolla on korkea peittävyys
- Estää nikotiinin, noen, rasvan ja vesitahrojen tunkeutumisen.
- kipsilevyjen, OSB-levyjen ja puurakennelevyjen erilliset väriaineet
- 2 in 1 - eristysmaali ja pintamaali
- Kontrastisuhde H10-luokka 1, peittokyky 6 m²/l
- Märkähiertymiskestävyys R-luokka 2 DIN EN 13300:n mukaan.
- Kiiltoaste G4, himmeä
- ilmaton ruiskutettava
- sisätiloihin

Soveltamisala

Valkoinen, liuottimeton eristysmaali sisäkäyttöön: peittää nikotiini-, noki-, rasva- ja vesijäljet – ihanteellinen nopeisiin kunnostustöihin asuintiloissa ja hotelleissa.

Valmistelu

Kaikille mineraalisille alustoille (kuten kipsi-, kalkki- ja sementtilaastille, betonille ja muuraukselle) sekä dispersiomaaleille, synteettisille laasteille, kipsilevyille, OSB-levyille ja puurakennuslevyille. Sopii erinomaisesti myös liuottimille alistumattomille alustoille, kuten polystyreenille ja kovavaahdolle. Alustan on oltava kuiva, kantava ja vapaa irrotusaineista (esim. pölystä). Irtonainen materiaali ja huonosti tarttuvat maalikerrokset on poistettava alustasta. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat on pohjustettava baufan Tiefgrund LF -pohjamaalilla. Halkeamat, reiät ja epätasaisuudet on korjattava sopivalla baufan-tasoitteella.

Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja levitä laimentamattomana telalla, harjalla, siveltimellä tai sopivalla ruiskulla siten, että muodostuu yhtenäinen pinta ilman aukkoja. Levitä tarvittaessa toinen kerros, kun ensimmäinen kerros on täysin kuivunut. Suuria pintoja maalattaessa työskentele märkä-märkä-menetelmällä, jotta vältät maalijäljet. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Kuivumisaika:
noin 6 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imevä alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa (esim. alhainen lämpötila tai korkea ilmankosteus) kuivumisaika pidentyy vastaavasti.

Sävytys:
Sävytys on mahdollista yleiskäyttöisillä sävytyskonsentraateilla (vain LW-Oxyd-tyypit) enintään 0,2 %:iin asti ilman, että eristyskyky heikkenee.

Ohjeet airless-ruiskutukseen
Ruiskutuskulma: 50°
Suutin: 0,023 – 0,027
Ruiskutuspaine: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Kulutus
Sileät pinnat/hienojakoinen rappaus → alkaen 150 ml/m²
Määritä tarkka kulutusmäärä tekemällä koepinta kohteeseen.

Varastointi
Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa.

Huomautukset
Käsittelylämpötila:
+5 °C – +30 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta

Jotta eristysvaikutus ei heikkene, baufan Aqua-Deck -tuotetta ei saa laimentaa eikä sekoittaa muiden materiaalien (kuten dispersiomaalien tai peittomaalien) kanssa.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Suojaa maalattavat pinnat. Ruiskutustöissä on käytettävä yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Varmista riittävä ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalin käytön aikana. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 1 g/l.

Hävittäminen:
Vain täysin tyhjät astiat saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät on hävitettävä jäteluokituskoodin 08 01 12 mukaisesti.

GISCODE-koodi pinnoiteaineille: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.