

Decor and Plaster Primer

Tekniset tiedot

8kg / Tuotenro.013168 / EAN 4016215013168

16kg / Tuotenro.026203008 / EAN 4016215013175



Koriste- ja rappauspohjuste on tartuntaa edistävä erikoispohjuste mineraali-, silikaatti- ja synteettihartsipinnoitteille. Hienojakoinen, valkoiseksi pigmentoitu koristeellinen pohjamaali takaa tasaisen pinnan, hyvän peittävyys ja optimaalisen tartunnan. Hajoava, liuotinvapaa ja soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön - täydellinen pohja laadukkaille pintamaaleille.

- Tartuntaa edistävä erikoispohjustusaine mineraali-, silikaatti- ja synteettihartsilaastien myöhempään pinnoitukseen.
- Maalausalan pinnoitus lasitteilla ja emulsiomaaleilla suoritettavia maalaustekniikoita varten.
- Teksturoiva pinnoite sisäkäyttöön
- valkoinen pigmentti - hyvä peittävyys
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- Ei sisällä säilöntäaineita, liuottimia eikä pehmittimiä.
- sisä- ja ulkotiloihin

Soveltamisala

Erikoispohjustusaine imukykyisille alustoille, parantaa tarttuvuutta ja luo hienon rakenteen hienoille rappauksille sekä sisä- ja ulkoseinämaaleille.

Valmistelu

Alustoille, kuten betoni-, sementti- ja kalkkisementtilaastille, muuraukselle, kipsialustoille, kuitusementtilevylle ja imukykyisille dispersiosidotuille laasteille sekä maalipinnoille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, ehjä ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalikerrokset. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasotusmassalla.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä tai pensselillä. Tarvittaessa laimenna enintään 5 % silikaattikiinnitteellä. Varmista tasainen peittävyys, jotta alustan värierot eivät tule näkyviin. Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. baufan Dekor- und Putzgrundilla jo maalattuja pintoja ei saa täyttää kipsipohjaisilla tasoiteilla. Tähän tarkoitukseen suosittelemme baufan Allespachtelia. Kuivumisaika: n. 8 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on pidempi. Säilytys: Enintään 5 %:n yleissäilytyskonsentraatilla (LW-Oxyd-Ty-kynä). Suosittelemme pohjusteen värin sovittamista myöhempään tuotteeseen.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsiraa → alkaen 350 g/m² Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Levityslämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja (ei lasia). Jos maalia joutuu silmiin tai iholle,

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritustuloksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. Pinnoitemateriaalien GISCODE: BSW10 EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
Tämän tuotteen VOC-pitoisuus max.: 15 g/l.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.