

Silikaattikiinnittimet

Tekniset tiedot

1l / Tuotenro.021088 / EAN 4016215021088

5l / Tuotenro.021095 / EAN 4016215021095



Stabiloitu kaliumsilikaattipohjainen vesilasipohjamaali. Vahvistaa alustaa ja säätelee imukykyä. Sopii erinomaisesti myös silikaattimaalien laimentamiseen.

- Kaliumsilikaattiin perustuva stabiloitu vesilasiprimeri
- Pohjuste mineraalialustoille
- Silikaattimaalien ohennin
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- on luonnollisia ominaisuuksia hometta vastaan
- Ei sisällä säilöntäaineita, liuottimia eikä pehmittimiä.
- sisä- ja ulkotiloihin

Soveltamisala

Käytetään mineraalisten alustojen pohjamaalaukseen sekä silikaattimaalien laimentamiseen.

Valmistelu

Soveltuu alustoille, kuten betonisille seinä- ja kattopinnoille, sementti- ja kalkkisementtilaastipinnoille sekä muuraukselle, samoin kuin kipsialustoille ja kuitusementtilevyille. Soveltuu myös hyvin tarttuviin vanhoihin maalipintoihin, joissa on kalkki-, mineraali- ja silikaattimaaleja. Alustan on oltava kuiva, puhdas, imukykyinen sekä pöly- ja rasvaton. Alustat, jotka eivät kovetu tai joiden tarttuvuus on riittämätön, sekä sintrauskerrokset on poistettava kokonaan. Epäselvissä tapauksissa on suoritettava koemaalaus. Halkeamat, reiät ja epätasaisuudet on korjattava sopivalla baufan-tasoitteella.

Käsittely

Ravista tai sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä harjalla, siveltimellä tai tasosiveltimellä. Pohjamaali voidaan levittää laimentamattomana tai laimennettuna vedellä suhteessa 1:2. Erittäin imevät alustat on pohjustettava kahdesti märkä-märkä-menetelmällä ja työstettävä huolellisesti. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Kuivumisaika:

noin 6 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi.

Kulutus

Sileät pinnat/hienojakoinen rappaus → alkaen 100 ml/m²

Määritä tarkka kulutusmäärä tekemällä koepinta kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa.

Huomautukset

Käsittelylämpötila:

+5 °C – +30 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta

Peitä etukäteen pinnat, joita ei ole tarkoitettu maalattaviksi (erityisesti lasi, alumiini, keramiikka ja vastaavat materiaalit). Pese vahingossa roiskuneet aineet välittömästi vedellä.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Älä sekoita muiden materiaalien pohjamaalien tai värien kanssa.

Pidä poissa lasten ulottuvilta. Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja (ei lasia). Jos ainetta joutuu iholle, huuhtelee runsaalla vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät turvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivustollamme www.baufan.de.

Hävittäminen:

Vain täysin tyhjät astiat saa toimittaa kierrätykseen. Jäteluokitusnumero EWC 08 01 12.

GISCODE-koodi pinnoitteille: BSW40

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo: (Luokka: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 1 g/l

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.