

Fill+Finish-tasoituskelluke 960

Tekniset tiedot

/ Tuotenro.032404208 / EAN 4016215105283

/ Tuotenro.032407208 / EAN 4016215105290



Ihanteellinen koko pinnan tasoittamiseen, filigraani- ja elementtikattojen saumojen sulkemiseen, halkeamien ja reikien täyttämiseen sekä kipsilevyjen, kipsikuitulevyjen, sementtikuitulevyjen ja vastaavien kuivarakennuslevyjen saumaukseen. profimur Fill+Finish -tasoite vakuuttaa erinomaisilla työstöominaisuuksillaan ja loistavalla hiottavuudellaan. Tasoitte on vesihöyryä läpäisevä ja muodostaa optimaalisen alustan kaikille tapetoimis- ja maalaus töille. Ei sovellu käytettäväksi suorassa roiskeveden altistuksessa, kuten kosteissa tiloissa, suihkuissa, uima-altaissa, suolavesialtaissa, ammattikäytössä olevissa suurkeittiöissä ja vastaavissa, eikä tasoittamiseen lasille, muoville, puulle, metallille tai dispersioalustoille.

- kipsipohjainen
- erinomainen hiottavuus
- helppo ja tasainen levitys
- korkea vakauden taso
- kuituvahvistainen
- kuivarakentamisen pintalaatuoluokille Q1-Q4 (Saksan kipsilevy- ja kipsirakennuslevyteollisuuden liiton (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) kipsilevyjen teollisuusryhmän ohjeen nro 2 mukaisesti)
- sisätiloihin
- 60 minuuttia käsittelyaikaa
- CE-vaatimusten mukainen standardien DIN EN 13963-4B ja DIN EN 13279-1 (kipsipinta-tasoite C7/20/2) mukaisesti

Soveltamisala

Synteettisellä hartsilla vahvistettu, valkoinen kipsitasoitte, jolla on erinomaiset tarttuvuusominaisuudet sisäseinien ja -kattojen pintoihin.

Valmistelu

Soveltuu kaikille mineraalisille alustoille (kuten rappaus, kivi, betoni, huokosbetoni, muuraus jne.) sekä kipsilevyille, kipsikuitulevyille, sementtikuitulevyille ja vastaaville kipsilevyille. Alustan on oltava kuiva, kantava ja vapaa irrotusaineista (pöly, muottioli jne.). Erittäin sileä betoni sekä voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liutuuntuvat alustat on esikäsiteltävä profimur Tiefengrund LF -pohjamaalilla. Myös hiotut pinnat ja kipsilevyjen leikkausreunat on pohjustettava pölyn sitomiseksi ja imukykyisyyden vähentämiseksi. Imeämättömät, sileät tai tiiviit alustat on esikäsiteltävä kvartsipitoisella pohjamaalilla (esim. profimur Betonkontakt 710).

Käsittely

Valmistelu:

Sekoita 2 osaa profimur Fill+Finish -tasoitetta ja 1 osa kylmää, puhdasta vettä (esim. 1 kg jauhetta 600 ml:aan vettä) ja sekoita. Sekoita tasoitetta uudelleen lyhyesti 3 minuutin kuluessa.

Käsittely:

Käytä valmistettu tasoitteessa 60 minuutin kuluessa. Tarvittaessa voidaan levittää toinen tasoittekerros märkä päälle märälle (heti ensimmäisen kerroksen kovettumisen jälkeen) ilman, että pintaan muodostuu rullia tai juovia.

Levityspaksuudesta, ympäristöolosuhteista ja rakennuksen kosteudesta riippuen kuivumisaika on noin 24 tuntia – epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika voi pidentyä vastaavasti.

Käytännön vinkki hiomiseen:

Tasotetut pinnat on helpointa hioa 4 päivän kuluessa käsittelystä. Optimaalisten hiontatulosten saavuttamiseksi suositellaan

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

lautasihiontaa (hiomakoko 150–180) hitaalla tai keskisuurella kierrosnopeudella ja kevyellä painalluksella.

Jatkotoimenpiteet:

Jotta paikkauskohdissa seuraavien maalikerrosten epätasainen kuivuminen vältetään, korjatut kohdat tai koko pinta tulisi pohjustaa profimur Tiefengrund LF -pohjamaalilla.

Kulutus

noin 1 kg jauhetta neliömetriä kohti, kun levityspaksuus on 1 mm.

Varastointi

Säilytä lasten ulottumattomissa, viileässä ja kuivassa paikassa. Avoimet pakkaukset on pidettävä tiiviisti suljettuina.

Huomautukset

Älä käytä tuotetta, jos kohteen tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työkalut käytön jälkeen vedellä.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de tai osoitteesta info@baufan.de.

Vain täysin tyhjt pakkaukset saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää talousjätteen mukana tai rakennusjätteenä. EWC-jäteluokitusnumero 17 08 02. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.