Kalkkitasoite 904

Tekniset tiedot

/ Tuotenumero 026503208 / EAN 4016215105221



Käyttövalmis kalkkitasoite mineraalisille alustoille sisätiloissa. profimur-kalkkitasoite erottuu korkeasta vesihöyryn diffuusiokyvystään ja vaikuttaa huoneilman kosteutta säätelevästi ja tasapainottavasti. Täysin kuivuttuaan tasoitetut pinnat ovat erittäin helppoja hioa.

- käyttövalmis
- mineraalialustoille
- Erittäin hyvät hiontaominaisuudet
- ei sisällä säilöntäaineita, liuottimia eikä pehmentimiä
- erittäin hengittävä
- sisätiloihin

Soveltamisala

Käyttövalmis, valkoinen, mineraalipohjainen tasoite sisäseinien ja -kattojen pintoihin.

Valmistelu

Soveltuu kaikille mineraalisille alustoille (betoni, huokoisbetoni, kalsiumsilikaattilevyt, kalkki- ja sementtilaastit, muuraus jne.). Ei sovellu kipsipohjille (kipsirappaukset, kipsitasoitteet, kipsilevy), lattioille, dispersiopohjille, lasille, metallille, muoville eikä puulle. Alustan on oltava kuiva, kantava sekä pöly- ja rasvaton. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat sekä hiotut pinnat on esikäsiteltävä silikaattikiinnitteellä.

Käsittely

Sekoita profimur-kalkkitasoite huolellisesti ennen käyttöä (mikäli mahdollista koneellisesti; vettä voidaan lisätä enintään 3 %) ja levitä se tasoittimella tai tasoituskellalla tasaiseksi pinnaksi. Koko pinnan peittäessä kerroksen enimmäispaksuus on 4 mm. Täysin kuivumisen jälkeen profimur-kalkkitasoitteen pinta voidaan tarvittaessa hioa kevyesti (hiomapaperin karkeus vähintään 150).

Ruiskutus:
Käytä ainoastaan airless-ruiskutuslaitteita, jotka laitevalmistaja on hyväksynyt ruiskutettavien tasoitteiden käsittelyyn. Käyttöpaine: 130 bar; suuttimen koko: 551; letkun pituus: enintään 15 m.

Tasoite kovettuu kuivumisen myötä – kuivumisaika riippuu levityspaksuudesta, alustan laadusta ja ympäristöolosuhteista. Seuraavat maalaukset ja liimaukset saa suorittaa vasta, kun tasoitettu pinta on täysin kuivunut.

Kulutus

noin 1,7 kg/m² 1 mm:n levityspaksuudella. Tarkka kulutusmäärä selvitetään tekemällä koelevitys kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Älä käytä tuotetta, jos kohteen tai huoneen lämpötila on alle +5 °C tai yli +35 °C. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de tai osoitteesta info@baufan.de.

Vain täysin tyhjät pakkaukset saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät jäte luokitusnumeron EWC 08 04 10 mukaisesti. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.