Roll-on 903

Tekniset tiedot

/ Tuotenumero 032905208 / EAN 4016215105054



- ei sisällä liuottimia eikä pehmentimiä
- sisätiloihin
- CE-vaatimusten mukainen standardin DIN EN 13963-2A mukaisesti

Soveltamisala

Käyttövalmis, liuottimeton kevyt synteettinen tasoite sisäseinien ja -kattojen korjaamiseen ja tasoittamiseen.

Valmistelu

Soveltuu imemättömille dispersioalustoille, mineraalisille pinnoille (kuten kipsi-, kalkki- ja sementtilaastille, kivelle, betonille, huokoiselle betonille, muuraukselle jne.) sekä kipsilevyille, kipsikuitulevyille, sementtikuitulevyille ja muille kipsilevyille. Alustan on oltava kuiva, kantava ja vapaa irrotusaineista (pöly, rasva jne.). Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat on pohjustettava profimur Tiefengrund LF -pohjamaalilla. Syvemmät reiät ja lohkeamat on tasoitettava etukäteen profimur-kipsitasoitteella. Kipsilevyjen ja muiden kuivarakennuslevyjen tasoituksessa suorita pohjatasoitus profimur Super-Haftspachtel 945 - tai profimur Fill+Finish Spachtel 960 -tasoitteella.

Käsittely

Levitä tasoitemassa maalarirullalla (keskipitkä nukka), sopivalla ruiskulla tai laastalla ja tasoita pinta. Levityspaksuus enintään 3 mm.

Ruiskutus:
Käytä ainoastaan airless-ruiskutuslaitteita, jotka laitevalmistaja on hyväksynyt ruiskutettavien tasoitteiden käsittelyyn (esim. Graco Mark V, Wagner PS 3.39 tai vastaavat).
Jatkuvapaine: 215 bar; käyttöpaine: 160–180 bar; suuttimen koko: 029–041; letkun pituus: enintään 15 m.

Tasoite kovettuu kuivumisen kautta – kuivumisaika riippuu levityspaksuudesta, alustan laadusta ja ympäristöolosuhteista. Seuraavat maalaus- ja liimauskäsittelyt saa suorittaa vasta, kun tasoitettu pinta on täysin kuivunut.

Kulutus

noin 1,4 kg/m² 1 mm:n levityspaksuudella. Tarkka kulutusmäärä selvitetään tekemällä koelevitys kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Älä käytä tuotetta, jos kohteen tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät turvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.profimur.de tai osoitteesta info@baufan.de.

Vain täysin tyhjät pakkaukset saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää sekajätteiden mukana tai rakennusjätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät jäteluokituksen EWC-koodin 08 04 10 mukaisesti. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.