

Super-kiinnitystäyte 945

Tekniset tiedot

/ Tuotenro.003904208 / EAN 4016215105016

/ Tuotenro.003908208 / EAN 4016215105030



Ihanteellinen koko pinnan tasoittamiseen, filigraani- ja elementtikattojen saumojen sulkemiseen, halkeamien ja reikien täyttämiseen sekä kipsilevyjen, kipsikuitulevyjen, sementtikuitulevyjen ja vastaavien kipsirakennuslevyjen saumaukseen. Jännitteettömästi asennetut kipsilevylevyt voidaan tasoittaa ilman vahvistusnauhoja. Levynvalmistajan käsittelyohjeita on noudatettava. profimur Super-Haftspachtel -tasoitteella on erittäin hyvä tarttuvuus alustaan, täyttykyky ja lujuus. Se on vesihöyryä läpäisevä ja muodostaa optimaalisen alustan myöhemmille tapetointi- ja maalaus töille. Pehmeän konsistenssinsa ansiosta profimur Super-Haftspachtel sopii erinomaisesti sileiden tai kuvioidujen pintojen muodostamiseen. Ei sovellu käytettäväksi suorassa roiskeveden vaikutusalueella, kuten kosteissa tiloissa, suihkuissa, uima-altaissa, suolavesialtaissa, ammattikäytössä olevissa suurkeittiöissä ja vastaavissa, eikä tasoittamiseen lasin, muovin, puun, metallin tai dispersioalustojen päälle.

- Maalaus- ja kipsirakennuslastat
- sopii erinomaisesti koko pinnan tasoittamiseen sekä jännitteettömästi asennettujen kipsilevyjen ja kipsikuitulevyjen saumausiin myös ilman vahvistusnauhoja
- kaikille kipsilevyjärjestelmille standardin EN 13963 mukaisesti
- kuituvahvistettu ja synteettisellä hartsilla käsitelty
- voidaan vetää nollaan, jolloin pinnat jäävät saumattomiksi
- kuivarakentamisen pintalaatuluokille Q1-Q4 (Saksan kipsilevy- ja kipsirakennuslevyteollisuuden liiton (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.) kipsilevyjen teollisuusryhmän ohjeen nro 2 mukaisesti)
- sisätiloihin
- 45 minuuttia käsittelyaikaa
- CE-vaatimusten mukainen standardien DIN EN 13963-4B ja DIN EN 13279-1 (kipsipinta-tasoite C7/20/2) mukaisesti

Soveltamisala

Synteettisellä hartsilla vahvistettu kipsitasoite, jolla on erinomaiset tarttuvuusominaisuudet sisätilojen seinä- ja kattopintoihin.

Valmistelu

Soveltuu kaikille mineraalisille alustoille (kuten kipsirappaus, kalkkirappaus ja sementtirappaus, kivi, betoni, huokoisbetoni, muuraus jne.) sekä kipsilevyille, kipsikuitulevyille, sementtikuitulevyille ja vastaaville kipsilevyille. Alustan on oltava kuiva, kantava ja vapaa irrotusaineista (pöly, muottirasva jne.). Erittäin sileä betoni sekä voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja kalkittuvat alustat on esikäsiteltävä profimur Tiefengrund LF -pohjamaalilla. Myös hiotut pinnat ja kipsilevyjen leikkausreunat on pohjustettava pölyn sitomiseksi ja imukyvyn vähentämiseksi.

Käsittely

Valmistelu:

Lisää 2 tilayksikköä profimur Super-Haftspachtel -tasoitetta 1 tilayksikköön kylmää, puhdasta vettä (esim. 1 kg jauhetta 600 ml:aan vettä) ja sekoita. Sekoita tasoitetta uudelleen lyhyesti 3 minuutin kuluttua.

Käsittely:

Levitä valmistettu tasoite 45 minuutin kuluessa lastalla tai tasoituskellalla ja tasoita pinta tasaiseksi. profimur Super-Haftspachtel -tasoitetta voidaan levittää myös paksummin kerroksina yhdellä kertaa, ja se kovettuu tasaisesti ilman painumia tai halkeamia. Levityspaksuudesta, ympäristöolosuhteista ja rakennuksen kosteudesta riippuen kuivumisaika on noin 24 tuntia – epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika voi pidentyä vastaavasti.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Käytännön vinkki hiontaan:

Tasoitettut pinnat on helpointa hioa 4 päivän kuluessa käsittelystä. Optimaalisten hiontatulosten saavuttamiseksi suositellaan lautashionta-koneen käyttöä (hiomakiven karkeus 120) hitaalla tai keskiuurella kierrosnopeudella ja kevyellä painalluksella.

Jatkotoimenpiteet:

Jotta paikallisten tasoitusten yhteydessä vältetään seuraavien maalikerrosten epätasainen kuivuminen, korjatut kohdat tai koko pinta tulisi pohjamaalata profimur Tiefengrund LF -pohjamaalilla.

Kulutus

noin 1 kg jauhetta neliometriä kohti, kun levityspaksuus on 1 mm.

Varastointi

Säilytä lasten ulottumattomissa, viileässä ja kuivassa paikassa. Avoimet pakkaukset on pidettävä tiiviisti suljettuina.

Huomautukset

Älä käytä, jos kohteen ja huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työkalut käytön jälkeen vedellä.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät turvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de tai osoitteesta info@baufan.de.

Vain täysin tyhjt pakkaukset saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää talousjätteen mukana tai rakennusjätteenä. EWC-jäteluokitusnumero 17 08 02. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.