Tasoitus- ja täyttölaasti 860

Tekniset tiedot

/ Tuotenumero 003201208 / EAN 4016215105078
/ Tuotenumero 003207208 / EAN 4016215105108



Kipsitasoite koko pinnan tasoittamiseen, halkeamien, saumojen ja reikien täyttämiseen sekä kipsilevyjen ja muiden kuivarakennuslevyjen tasoittamiseen. Kuivarakennuslevyjen tasoittamisessa on aina käytettävä saumapeitekaistaleita. Pehmeä tasoite on helppo levittää ja tasoittaa, ja se kovettuu myös paksummissa kerroksissa ilman painumia tai halkeamia. Ei sovellu käytettäväksi suorassa roiskeveden altistuksessa, kuten kosteissa tiloissa, suihkuissa, uima-altaissa, suolavesialtaissa, kaupallisessa käytössä olevissa suurkeittiöissä ja vastaavissa, eikä tasoittamiseen lasille, muoville, puulle, metallille tai dispersioalustoille.

- kattojen ja seinien koko pinnan tasoittamiseen
- halkeamien ja reikien täyttämiseen, tulppien kiinnittämiseen ja muotoiluun
- kipsilevyjen ja muiden kipsirakennuslevyjen saumaukseen
- sisältää metyyliselluloosaa, joka takaa luotettavan tarttuvuuden
- kuivarakentamisen pintalaatuluokille Q1–Q4 (Saksan kipsilevy- ja kipsirakennuslevyteollisuuden liiton (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.) kipsilevyjen teollisuusryhmän ohjeen nro 2 mukaisesti)
- 60 minuuttia käsittelyaikaa
- sisätiloihin
- CE-vaatimusten mukainen standardien DIN EN 13963-3B ja DIN EN 13279-1 (kipsipohjamaali C7/20/2) mukaisesti

Soveltamisala

Selluloosalla vahvistettu kipsitasoite sisäseinien ja -kattojen pintojen tasoittamiseen.

Valmistelu

Soveltuu kaikille mineraalisille alustoille (kuten kipsirappaus, kalkkirappaus ja sementtirappaus, kivi, betoni, huokoisbetoni, muuraus jne.) sekä kipsilevyille, kipsikuitulevyille, sementtikuitulevyille ja vastaaville kipsilevyille. Alustan on oltava kuiva, kantava ja vapaa irrotusaineista (pöly, muottirasva jne.). Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat on esikäsiteltävä profimur Tiefengrund LF -pohjamaalilla. Myös hiotut pinnat ja kipsilevyjen leikkausreunat on pohjustettava pölyn sitomiseksi ja imukykyisyyden vähentämiseksi.

Käsittely

Valmistelu:
Lisää 2 osaa profimur-tasoitus- ja täyttölaastia 1 osaan kylmää, puhdasta vettä (esim. 1 kg jauhetta 650 ml:aan vettä) ja sekoita. Sekoita tasoitemassaa uudelleen lyhyesti 3 minuutin kuluttua.

Käyttö:
Levitä valmistettu tasoitemassa 60 minuutin kuluessa tasoituslastalla tai tasoituskauhalla ja tasoita pinta tasaiseksi. Levityspaksuudesta, ympäristöolosuhteista ja rakennuskosteudesta riippuen kuivumisaika on noin 24 tuntia – epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika voi pidentyä vastaavasti.

Käytännön vinkki hiontaan:
Täysin kuivumisen jälkeen (noin 24 tuntia – riippuen ympäristöolosuhteista ja rakennuksen kosteudesta) tasoitetut pinnat voidaan helposti hioa. Optimaalisten hiontatulosten saavuttamiseksi suositellaan lautasihiontaa (hiomapaperin karkeus 120–150) hitaalla tai keskisuurella pyörimisnopeudella ja kevyellä painalluksella.

Jatkotoimenpiteet:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Jotta paikallisten tasoitusten yhteydessä vältetään seuraavien maalikerrosten epätasainen kuivuminen, korjatut kohdat tai koko pinta tulisi pohjamaalata profimur Tiefengrund LF -pohjamaalilla.

Kulutus
noin 1 kg jauhetta neliömetriä kohti, kun levityspaksuus on 1 mm.

Varastointi
Säilytä lasten ulottumattomissa, viileässä ja kuivassa paikassa. Avoimet pakkaukset on pidettävä tiiviisti suljettuina.

Huomautukset
Älä käytä, jos alustan tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työkalut käytön jälkeen vedellä.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivustollamme www.baufan.de tai osoitteessa info@baufan.de.

Vain täysin tyhjennetyt astiat saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteenä tai rakennusjätteenä. EWC-jäteluokitusnumero 17 08 02. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.