Betonkontakt 710

Tekniset tiedot

/ Tuotenumero 069404208 / EAN 4016215105009



Vesipohjainen erikoispohjamaali, joka parantaa kipsipitoisten, sementtipitoisten ja kalkkipitoisten tasoitteiden ja rappauslaastien tarttuvuutta sileillä, imemättömillä tai vähän imevillä mineraalisilla pinnoilla (erityisesti betonilla). Sopii erityisen hyvin sileälle paikalla valetulle betonille tai rakennusosista muodostetuille täysbetonikatoille sekä tasoitetuille betonielementtipinnoille ja polystyreenikova vaahtolevyille. Tuotteen hieman punertava väri helpottaa jo käsitellyn pinnan tunnistamista.

- korkea alkalinkestävyys
- punertava
- ei sisällä liuottimia eikä pehmentimiä
- pitävä pinta
- sisätiloihin

Soveltamisala

Vesipohjainen tartuntapohjamaali sileille mineraalipinnoille (erityisesti betonille).

Valmistelu

Alustan on oltava kantava, kuiva ja vapaa irtonaisista osista sekä irrotusaineista (muottöljy, jälkikäsittelyaineet jne.). Alustasta peräisin oleva kosteus ja läpäisevä kosteus on estettävä. Peitä käsittelemättömät pinnat, sillä roiskeita on myöhemmin vaikea poistaa.

Käsittely

Sekoita profimur Betonkontakt ennen käyttöä ja levitä telalla, harjalla, siveltimellä tai sopivalla ruiskutuslaitteella (ruuvipumppu). Säädä ruiskutuskonsistenssiin tarvittaessa lisäämällä pieni määrä vettä vain koneellisessa käsittelyssä. Käsin levitettäessä levitä ristikkäin märkä päälle märälle. Suorita seuraavat työt vasta, kun tuote on täysin kuivunut. Kuivumisaika vähintään 24 tuntia – lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen. Alhaisissa lämpötiloissa ja korkeassa ilmankosteudessa kuivumisaika on vastaavasti pidempi. Ennen rappausta kuivumisaste on tarkistettava pyyhkäisytestillä.

Kulutus

noin 250 g/m² kerrosta kohti – alustasta riippuen. Tarkka levitysmäärä on määritettävä tekemällä koelevitys kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Älä käytä, jos tuotteen tai tilan lämpötila on alle +5 °C. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele ne välittömästi vedellä. Ruiskutuskäytössä älä hengitä sumua. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de tai osoitteesta info@baufan.de.

Vain täysin tyhjät pakkaukset saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteenä tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät on hävitettävä jäteluokituksen EWC 08 01 12 mukaisesti. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.