Suojamaali

Tekniset tiedot



750ml / Tuotenumero 020319 / EAN 4016215020319
2,5l / Tuotenumero 020326 / EAN 4016215020326
5l / Tuotenumero 020357 / EAN 4016215020357
10l / Tuotenumero 020401 / EAN 4016215020401

Erittäin läpinäkymätön, valkoinen suojamaali, jossa on integroitu pitkäaikainen kalvosuoja, joka suojaa luotettavasti sieni- ja hometartunnoilta sisätiloissa. Ihanteellinen keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin. Maali tekee vaikutuksen korkealla peittävyydellään, hankausta kestävällä pinnalla ja tasaisella, mattapintaisella pinnalla. Helppo levittää mineraalialustoille, tapeteille ja puulastuille ja takaa pysyvästi puhtaat, hygieeniset ja hyvin hoidetut seinäpinnat.

- kalvonsäilytyksen kanssa maalikalvon pitkäaikaiseen suojaamiseen homeen aiheuttamilta tartunnoilta.
- Ihanteellinen keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja märkätiloihin.
- Korkea opasiteetti
- kulutusta kestävä
- Kontrastisuhteen luokka 2, jonka saanto on 6 m²/l.
- Märkähiertymiskestävyysluokka 2 DIN EN 13300:n mukaan.
- sisätiloihin

Soveltamisala

Valkoinen erikoismaali, jolla on korkea peittokyky ja kalvon suojaus hometta vastaan. Sisätilojen seinä- ja kattopinnoille, ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja keittiöihin.

Valmistelu

Alustoille, kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti-, kipsi- ja kalkkilaasti, kipsilevyt ja muut kipsilevyt, lujasti tarttuvat emulsiomaalikerrokset sekä puulastut, lasikangas ja muut maalattavat tapetit ja seinäpäällysteet. Polystyreenistä valmistetut kattopaneelit ja vastaavat pinnat. Alustan on oltava kuiva, puhdas, ehjä ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalit. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoitteella. Jo homeen saastuttamat pinnat on puhdistettava baufan Homeenpoistoaineella ennen ensimmäisen kerroksen levittämistä.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Optimaalisen suojakalvon saavuttamiseksi tarvitaan kaksi kerrosta. Pohjamaalina maali voidaan laimentaa enintään 10 % vedellä. Kun ensimmäinen kerros on kuivunut läpi, viimeinen kerros levitetään laimentamattomana. Kun pinnoitetaan suurempia alueita, työskennellään märkä-märkä -periaatteella, jotta vältetään kerrostuminen. Voidaan sävyttää enintään 5 %:lla täysväri- ja sävytysmaalia tai max. 0,2 %:lla yleissävytyskonsentraattia. Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Huomautuksia ilmattomasta ruiskutuksesta: Ruiskutuskulma: 50° Suutin: 0,023 - 0,027 Ruiskutuspaine: 120 - 180 bar Kuivumisaika: n. 6-8 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisesti imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 150 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: Materiaalin, kiertoilman ja alustan lämpötila ei saa olla alle +5 °C. Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Turvallisuuteen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuillamme www.baufan.de tai osoitteessa info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.