



Korkealaatuinen selluloosajohdannainen, jossa on liimaa vahvistavia lisäaineita lähes kaikkien tapettityyppien luotettavaan liimaukseen. Voidaan käyttää myös tuoreeseen, ilmakeivaan rappaukseen ja on siksi erityisen joustava levityksessä. Liisteri on helppo sekoittaa ja sitä on helppo työstää. Siistiin, tasaiseen tapetointitulokseen sisätiloissa.

- Vahvistettu synteettisellä hartsilla
- Korkea liimauslujuus
- Puulastuille ja raskaille tapeteille
- Käyttövalmis 30 minuutissa
- kuivuu läpinäkyväksi
- ei sisällä säilöntäaineita

Soveltamisala

Kaikenlaisten tapettien, kuten puulastu-, kohokuvio-, vinyyli-, valokuva- ja erikoistapettien liimaamiseen.

Valmistelu

Alustan on oltava puhdas, kuiva, terve, imukykyinen, sileä ja vailla irrotusaineita. Poista vanha tapetti bausfan tapetinpoistoaineella tai bausfan puulastunpoistoaineella. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaiset pinnat bausfan-sisustuslaastilla. Pohjusta hiottavat ja kalkkipinnat alustat bausfan Deep Primer LF:llä. Esiliisteröi erittäin imukykyiset alustat (suhde 1:40) tai esikäsittele bausfan Deep Penetrating Primerilla.

Käsittely

Sekoitusuhde: Esiliisteröinti: Sekoita 1:40 = 8,0 litraa vettä = 60-80 m² Karkea tapetti/raskas tapetti: Sekoita 1:20 = 4,0 litraa vettä = 22-26 m² Erikoistapetit/painamattomat kohokuvioidut tapetit: Sekoita 1:15 = 3,0 litraa vettä = 10-15 m² Ripottele pakkauksen sisältö nopeasti ja ripeästi kylmään veteen voimakkaasti sekoittaen ja jatka sekoittamista lyhyen aikaa. Sekoita seosta uudelleen voimakkaasti noin 30 minuutin kuluttua. Liitä tapetti tasaisesti, taita ja anna liota. Suositellun liotusaikojen jälkeen levitä tapetti pylväsliitoksella ja paina tasaisesti ja kuplattomasti kiinni tapetointiharjalla, telalla tai lastalla. Noudata tapetin valmistajan ohjeita. Puhdista työvälineet puhtaalla vedellä käytön jälkeen. Kosteudenkestävyyden lisäämiseksi hieman imukykyisille alustoille ja erittäin painaville tapeteille suosittelemme, että yhteen pakkaukseen erikoisliisteriä lisätään yksi purkki (750 g) bausfan-tapettiliimaa, joka sekoitetaan valmiiksi sekoitettuun liisteriin.

Varastointi

Pidä säiliö tiiviisti suljettuna ja säilytä kuivassa paikassa. Säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta, jos sitä säilytetään oikein ja avaamattomana. Valmistuspäivämäärä: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käytön aikana. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.