



Laadukas metyyliiselluloosaliisteri huippulaadulla, jolla on erityisen korkea märkäljuus ammattimaiseen tapetointityöhön. Ihanteellinen maalattaviin tapetteihin ja monipuolisesti käytettäväksi puulastu-, kuvioituihin ja kuitukankaisiin tapetteihin, kuitukankaisiin puulastu-, vinyyli- ja kohokuvioituihin tapetteihin sekä rullakuvatapetteihin. Helppo sekoittaa ja levittää tasaisesti, takaa luotettavan tartunnan ja puhtaan, pitkäikäisen lopputuloksen.

- kuvioituihin, kohokuvioituihin, kuitukangastapetteihin ja vinyyli- ja kuitukangastapetteihin, puulastutapetteihin ja kuitukangastapetteihin.
- valmistettu korkealaatuisesta metyyliiselluloosasta ja synteettisestä hartsista.
- Korkea kosteudenkestävyys maalattaessa
- Vahva alkutartunta ja liimauslujuus
- Tapettipaneelien erittäin hyvä säädettävyys
- Käyttövalmis 15 minuutissa
- työstettävissä
- kuivuu läpinäkyväksi
- ei sisällä säilöntäaineita

Soveltamisala

Tapettiliisteri paperi-, vinyyli-, kuitukangas- ja puulastutapeteille. Erittäin korkea märkäljuus, ihanteellinen kuvioituille tapeteille ja maalattaville haketapeteille.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, vakaa ja pöly- ja rasvavapaa. Poista vanhat, huonosti kiinnittyvät tapetit ja maalaa ne baufan-tapetinpoistoaineella. Korjaa halkeamat ja reiät baufan-sisustuslaastilla tai decomur-superliimalla. Esikäsittele voimakkaasti imevät, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Deep Penetrating Primer LF:llä tai esiliisterillä (suhde 1:40). Tapetin myöhemmän vaihtamisen helpottamiseksi on suositeltavaa pohjustaa alusta baufan Wallpaper Changing Primerilla, erityisesti pestävien tapettien osalta.

Käsittely

Sekoitusuhde: Esiliisteröinti: Sekoita 1:40 = 8,0 litraa vettä = 60-80 m² Karkea tapetti: Sekoita 1:20 = 4,0 litraa vettä = 20-25 m² Teksturoitu, kuitukangas-, vinyyli-, kohokuvioitu ja raskas tapetti: Sekoita 1:20 = 4,0 litraa vettä = 22-25 m² Kaada liisteri puhtaaseen, kylmään veteen voimakkaasti sekoittaen ja sekoita uudelleen 2 - 3 minuutin kuluttua. Sekoita uudelleen voimakkaasti noin 15 minuutin kuluttua. Levitä tahna tapetille siveltimellä tai tapetointikoneella, aseta tapettirimat yhteen ja kiinnitä riittävän liotusaikojen jälkeen. Poista jäljelle jäänyt liisteri välittömästi kostealla liinalla. Älä maalaa liimatun tapetin päälle ennen kuin liisteri on täysin kuivunut. Noudata tapetin valmistajan käyttöohjeita. Raskaiden erikoistapettien ja lasikuitutapettien liimauslujuuden lisäämiseksi voidaan lisätä purkki baufan Tapettiliimaa 750 g per pakkaus baufan Kraft-Kleister 200 g. baufan Kraft-Kleister on kalkin ja sementin kestävä. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta käsittelyn ja kuivauksen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käytön aikana. Jos joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä vain tyhjät säiliöt kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.