

Rullaliima kuitukangastapeteille

Tekniset tiedot

500g / Tuotenro.102374 / EAN 4016215102374



Korkealaatuinen, nopeasti liukeneva metyyliiselluloosapasta. Sopii erinomaisesti kuitukangastapetin liimaamiseen levittämällä liisteriä seinälle tai perinteiseen liisterin levittämiseen tapetille.

- sileitä ja kokokuvioituja kuitukangastapetteja ja kuitukangasraakakuituja varten
- rullalla suoraan seinälle
- Ei roisku eikä tipu
- instant - käyttövalmis 5 minuutissa
- Suuri alkutartunta ja liimauslujuus
- Helposti korjattavissa
- kuivuu läpinäkyväksi
- ei sisällä säilöntäaineita

Soveltamisala

Kuitukangas tapettiliisteri seinäliisteröintiteknikkaan ja klassiseen soveltamiseen. Ihanteellinen kuitukangas-, vinyyli-, kokokuvioituihin, tekstiili- ja lasikuitutapetteihin, erittäin vahva.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, ehjä ja vailla erottavia aineita (rasvaa, pölyä, muottiöljyä jne.). Poista vanhat, huonosti kiinnittyvät tapetit ja maalaa ne baufan tapetinpoistoaineella. Korjaa halkeamat ja reiät baufan-sisustuslaastilla tai decomur-superliimalaastilla. Esikäsittele erittäin imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Deep Penetrating Primer LF:llä. Läpikuultaville tapeteille (erityisesti erivärisille alustoille) suosittelemme pohjamaalikerrosta baufan Wallpaper Primer White -maalilla.

Käsittely

Levityssuhde: Levitys alustalle (kuitukangastapetit / polylaminoidut lasikuitutapetit): 1:15 = 7,5 litraa vettä = 37,5-50 m²
Levitys tapetille (vinyylitapetit / raskaat tapetit; kangas- / tekstiilitapetit): 1:20 = 10 litraa vettä = 50-62,5 m² Sekoita baufan Roll-Kleister nopeasti ja ripeästi kylmään veteen ja jatka sekoittamista lyhyen aikaa (ks. levityssuhde taulukossa). Sekoita uudelleen voimakkaasti 5 minuutin kuluttua. Levitys alustalle: Koska kuitukangastapetit eivät vaadi liotusaikaa, ne voidaan levittää nopeasti ja helposti seinäliisteriteknikalla. Levitä sekoitettu liisteri tasaisesti alustalle lyhytnukkaisella telalla tai harjalla 1-2 tapettipaneelin levyisenä. Aseta tapettilevy suoraan tuoreeseen pastapohjaan ja paina se tasaisesti ja kuplattomasti kiinni. Tapetille levitettäessä: Levitä tapetti tasaisesti pastalla ja aseta se yhteen. Liimaa tapetit riittävän liotusaikojen jälkeen yhteen ja paina kiinni. Kosteudenkestävyyden lisäämiseksi ja hieman imukykyisille alustoille suosittelemme lisäämään yhden 750 g:n purkin baufan-tapettiliimaa yhtä pakettia sekoitettua baufan Roll-Kleisteriä kohti. Tätä lisäainetta ei kuitenkaan tule käyttää liimattaessa kuivakuorintaisia kuitukangastapetteja, sillä se voi haitata kuitukangastapetin helppoa irrottamista tapetin vaihdon yhteydessä. Tapettivalmistajan käsittelyohjeita on noudatettava. Poista tapetin etupuolella olevat liisterijäämät välittömästi kostealla liinalla.

Kulutus

200 - 300 ml/m²

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta, jos se säilytetään oikein ja avaamattomana. Valmistuspäivämäärä: katso erän etiketti.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käytön aikana. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjt säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestehimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.