

Vedenkestävä puuliima D3

Tekniset tiedot

500g / Tuotenro.102466 / EAN 4016215102466

1kg / Tuotenro.102473 / EAN 4016215102473



DIN EN 204-D3:n mukainen vedenkestävä puuliima lujaan ja kestäväan liimaukseen sisällä ja ulkona. Soveltuu kaikille puulajeille, puupohjaisille levyille, OSB-levyille ja laminaatille. Liima on liuotinvapaa, kuivuu läpinäkyvästi ja muodostaa elastisen, ikääntymisen kestäväan liitoksen. Ihanteellinen huonekalujen rakentamiseen, kokoonpanotöihin, tappi- ja tappiliitoksiin sekä kieli- ja uraliimaukseen, jossa on suuri kantavuus.

- DIN EN 204-D3:n mukaiseen vedenpitävään liimaukseen.
- Ihanteellinen kaikille puulajeille, OSB-levyille ja laminaatille.
- liuotteeton
- kuivuu läpinäkyväksi
- testannut ift Rosenheim - Asiantuntijalausunto nro 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01), päivätty 23.9.2011.
- sisä- ja ulkotiloihin

Soveltamisala

baufan Wood Glue D3 soveltuu kaikkien kaupallisesti saatavilla olevien puulajien, puupohjaisten materiaalien ja laminaattien liimaamiseen.

Valmistelu

Valmistele liimattavat työkappaleet asianmukaisesti. Liimauspintojen on oltava puhtaita ja rasvattomia ja pölyttömiä. Ihanteellinen puun kosteuspitoisuus on 8-12 %. Korkeampi kosteus pidentää kovettumisaikaa.

Käsittely

Levitä baufan puuliimaa D3 molemmille puolille siveltimellä tai liimakammalla. Kokonaislevitysmäärän tulisi olla 150 - 200 g/m². Paina liitettävät osat yhteen mahdollisimman lyhyen välähdysajan jälkeen, kun ne ovat vielä kosteat. Puristuspaineen tulisi olla noin 1 N/mm² ja sitä tulisi pitää yllä noin 15 minuuttia. Laminaattilautojen kohdalla puristusaine voidaan nostaa 3 N/mm²:iin ja puristusaika 30 minuuttiin. Kun asennat valmiita parketti- tai laminaattilattioita, levitä baufan Wood Glue D3 -liimaa säikeissä kielen molemmin puolin, työnä lattiaelementit yhteen ja naputtele ne yhteen. Pyyhi välittömästi ylimääräinen liima pois kostealla liinalla. Noudata aina lattian valmistajan liimausohjeita. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen.

Kulutus

alustasta riippuen ► 150 - 200 g/m².

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: vähintään + 5 °C materiaalin ja kiertoilman osalta Kuivausaika riippuu käsittelylämpötilasta. Yli 90 %:n suhteellinen kosteus, erityisesti yhdessä matalien lämpötilojen kanssa, voi vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan ja laatuominaisuuksiin. GISBAU - Asennusmateriaalien GISCODE: D1 Jätekoodi n:o 080410. Vain tyhjät säiliöt on toimitettava kierrätykseen. Kuivatut materiaali jäämät voidaan hävittää jätekoodin 080410 (liima- ja tiivistysmassajätteet lukuun ottamatta nimikkeeseen 080409 kuuluvia jätteitä) tai 170904 (sekalainen rakennus- ja purkujäte lukuun ottamatta nimikkeisiin 170901, 170902 ja 170903 kuuluvia jätteitä) mukaisesti tai kotitalousjätteenä.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestehimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.