



Tämä testattua laatua oleva edullinen tapettiliisteri sopii erinomaisesti puulastutapetille sekä raskaille ja kuiville irrotettaville tapeteille. Se on helppo sekoittaa, tarjoaa luotettavan liimauslujuuden ja mahdollistaa puhtaan, tasaisen levityksen. Varmaa pitoa ja vaikuttavia tuloksia klassisessa seinäsuunnittelussa.

- Vahvistettu synteettisellä hartsilla
- käyttövalmis noin 30 minuutissa

Soveltamisala

Tapettiliisteri raskaiden tapettien ja puulastujen liimaamiseen.

Valmistelu

Tapetoi vain kuivalle, vakaalle, puhtaalle, sileälle ja kiinteälle alustalle. Poista tapettijäämät, maalinpoistoaine ja irtonainen maali. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet täyteaineella. Pohjusta hiottavat ja kalkkipintaiset alustat Deep Primer LF:llä. Esiliisteröi (taulukko) tai pohjusta erittäin imukykyiset alustat. Esikäsittele karkearakeinen rappaus makulaatilla.

Käsittely

Liimaa tapettikaistaleet tasaisesti ja reilusti, aseta ne yhteen ja kiinnitä määrätyn liotusaikojen noudattamisen jälkeen pylväslitoksiin. Tapettivalmistajan ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Hieman imukykyisille alustoille ja kosteudenkestävyyden lisäämiseksi suosittelemme lisäämään yhden 750 g:n tölkin tapettiliimaa jokaiseen erikoisliisteripakkaukseen.

Sekoitusuhde: Esiliimaus: sekoitus 1:40 = 8 litraa vettä = 60-80 m² Raskaat tapetit: sekoitus 1:20 = 4 litraa vettä = 22-26 m² (4-5 rullaa) puulastutapetit: sekoitus 1:20 = 4 litraa vettä = 22-26 m² erikoisliimaukset, painamattomat kohokuvioitunut tapetit: sekoitus 1:15 = 3 litraa vettä = 10-15 m²

Varastointi

Säilytä säiliö tiiviisti suljettuna, kuivassa ja viileässä, mutta ei pakkasessa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Huomautukset

Älä käytä alle +5 °C:n lämpötilassa. Poista tahnajäämät välittömästi kostealla liinalla. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen. Ei sisällä isotiatolinoneja, joten sekoitettu tahna tulee käyttää pian. Hävitä vain tyhjät pakkaukset kierrätykseen. Kuivatut materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä nestemäiset jäämät jätekoodin nro EWC 08 04 10 mukaisesti.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.