

Pellavaöljykitti

Tekniset tiedot

500g / Tuotenro.520810 / EAN 4016818390666

1kg / Tuotenro.520812 / EAN 4016818390673



Laadukas ikkunakitti kestävään lasitukseen ja korjauksiin. Helppo levittää ja antaa säänkestävän tiivisteiden puu- ja metallikehysten lasilevyille.

- DIN 18545 mukaisesti
- Todistettu laatu
- Väri beige

Soveltamisala

Luonnollisista raaka-aineista valmistettu lasituskitti puisten ikkunoiden kerta- ja korjauslasituksiin, joissa on paljaat tiivistysviisteet.

Valmistelu

Ikkunan karmin on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Laipat on pohjustettava (akryylimaalilla tai alkydihartsiprimerillä). Jotta lasituskitti tarttuu optimaalisesti, pohjamaalia ei kuitenkaan saa levittää niin paksusti, että se tukkii puun huokokset.

Käsittely

Vaivaamisen jälkeen paina lasikitti tukevasti uraan ja tasoi pinta kittiveitsellä. Kuivumisaikana on tärkeää estää kondenssiveden tunkeutuminen kittipohjaan. Koska kitti vaatii happea jähmettyäkseen, kaksoisikkunoita ei saa asentaa heti lasituksen jälkeen. Kovettumisen jälkeen, viimeistään 4 - 8 viikon kuluttua, kitti on maalattava säänkestävällä elastisella maalilla. Liian aikainen ylimaalaus voi aiheuttaa rypistymistä. Akryylimaaileille on aina tehtävä ennakkokokeet. BFS-ohjeen, DIN 18361 ja DIN 18545 määräyksiä on noudatettava.

Kulutus

500 g noin 50 - 60 cm:lle

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä se säilyy vähintään 24 kuukautta valmistuspäivästä (ks. etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: vähintään + 8 °C materiaalin ja kiertoilman osalta Säilytä lasten ulottumattomissa. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä vain tyhjät säiliöt kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeeksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.