



Ihanteellinen porareikien, halkeamien ja pienten vaurioituneiden alueiden nopeaan korjaamiseen, täyttämiseen ja liimaamiseen. Nopeasti kovettuva erikoistasoitusmassa tekee vaikutuksen erittäin suurella liimauslujuudellaan ja monipuolisella käyttövalikoimallaan sisä- ja ulkotiloissa. Se on käyttövalmis noin 30 minuutin kuluttua, tarttuu luotettavasti mineraalialustoihin, laattoihin ja muihin ei-imeytyviin pintoihin ja takaa pitkäkestoiset, puhtaat ja ammattimaiset korjaustulokset.

- Monipuolinen tasoitemassa korjaamiseen, täyttämiseen ja liimaamiseen.
- perustuu erityiseen valkoiseen sementtiin
- Erittäin vahva tartunta jopa lasitettuihin laattoihin.
- Kerroksen paksuus 0-10 cm
- Nopea kovettuminen 30 minuutin kuluttua
- sisä- ja ulkotiloihin
- Vähäinen kromaattipitoisuus EU:n asetuksen 1907/2006 liitteen XVII mukaisesti (47).

Soveltamisala

Nopeasti kovettuva sementtitäyte porareikiin ja halkeamiin sisä- ja ulkopuolella, tarttuu moniin alustoihin, myös laattoihin, myös korjaus- ja liimausmassana.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, ehjä, puhdas ja pöly- ja rasvavapaa. Esikäsittele erittäin imukykyiset, hionta- ja kalkkipitoiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Puhdista ja rasvoista laatat ja muut ei-imeytyvät alustat perusteellisesti.

Käsittely

Sekoitus: 750 g jauhetta ripotellaan noin 300 ml:aan puhdasta, kylmää vettä ja sekoitetaan voimakkaasti, kunnes muodostuu homogeeninen massa. Jos käyttö edellyttää suurempaa stabiilisuutta, vesimäärä on vähennettävä 250 ml:aan. Käsittely: Käsittele sekoitettu tasoitemassa 30 minuutin kuluessa. Materiaalia voidaan käyttää lastalla jopa 10 cm syvien reikien/lastujen tasoittamiseen yhtenä kerroksena. Seuraavat kerrokset ja liimaus on tehtävä vasta, kun materiaali on täysin kuivunut. Riippuen levityspaksuudesta, alustasta ja ympäristön lämpötilasta, kuivumisaika on noin 24 tuntia. Kuivumisaika: noin 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi.

Kulutus

mm:n levityspaksuutta kohti → noin 1,0 kg/m².

Varastointi

Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, ympäröivän ilman ja alustan osalta Huomioi käyttöturvallisuustiedote. Älä käytä alle +5 °C:n kohteen ja ympäristön lämpötilan. Puhdista työkalut vedellä välittömästi käytön jälkeen. Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna viileässä ja kuivassa paikassa. Hävitä vain tyhjät pakkaukset kierrätykseen. Kovettuneet materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Jätekoodi nro EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Vähäinen kromaattipitoisuus EU:n asetuksen 1907/2006 liitteen XVII (47) mukaisesti. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.