

Sisätilojen täyteaine

Tekniset tiedot

500g / Tuotenro.101209 / EAN 4016215101209
1kg / Tuotenro.101261 / EAN 4016215101261
5kg / Tuotenro.101247 / EAN 4016215101247
10kg / Tuotenro.101285 / EAN 4016215101285
20kg / Tuotenro.101254 / EAN 4016215101254



Luonnonkipsipohjainen sisätilojen täyteaine sopii erinomaisesti sisäseinien ja kattopintojen täyttämiseen, tasoittamiseen ja muotoiluun. Sileä, selluloosavahvisteinen tasoitemassa tekee vaikutuksen optimaalisella tarttuvuudellaan, helpolla levityksellään ja tasaisella pinnalla - täydellinen paikkauksiin, korjauksiin ja luovaan pintamuotoiluun.

- täyttämiseen, tasoittamiseen ja mallintamiseen
- Luonnonkipsiin perustuva sileä tasoitemassa
- metyyliselluloosaa optimaalisen tarttuvuuden varmistamiseksi
- Helppo ja turvallinen käsitellä
- Palokäyttäytyminen: A1
- CE-vaatimusten mukainen DIN EN 13963-3B ja DIN EN 13279-1 mukaisesti (kipsisivelymassa C7/20/2).

Soveltamisala

Tasotusmassa epätasaisille seinille ja katoille: täyttää halkeamat ja reiät, sitoo jäykät vaahtomuovilevyt ja kiinnittyy betoniin, kipsiin, lasiin, muoviin ja metalliin.

Valmistelu

Kaikkien alustojen on oltava puhtaita, kuivia, tasaisia, terveitä, imukykyisiä ja vailla erottavia aineita. Käytä bausan Deep Penetrating Primer LF:tä lujuuden lisäämiseksi. Alustat, joita ei voida lujittaa tai jotka eivät tartu riittävästi, on poistettava kokonaan. Jos olet epävarma, tee koekäsittely.

Käsittely

1. Ripottele bausan Innenspachtel hitaasti puhtaassa sekoitusastiassa olevaan kirkkaaseen veteen sekoittaen, kunnes saat tahnamaisen ja kokkareettoman seoksen. Sekoitussuhde 1,0 kg bausan Innenspachtelia kohti: Liimaus, tapitus, täyttö - n. 0,5-0,6 litraa vettä Tasotus, täyttö - n. 0,6-0,7 litraa vettä 2. Sekoituksen jälkeen anna kypsyä n. 1 minuutti ja sekoita uudelleen. Älä laimenna valmistettua materiaalia jälkikäteen! 3. Levitä lastalla, lastalla tms. minkä tahansa kerrospaksuuden verran. 4. Puhdista työkalut kirkkaalla vedellä heti käytön jälkeen. Pohjusta seinien ja kattojen koko pinta ennen ylimaalausta, jotta saavutetaan varjostamaton pinnan ulkonäkö. Kuivumisaika: Kuivumisaika riippuu levityslämpötilasta. Yli 90 %:n suhteellinen kosteus, erityisesti yhdessä matalien lämpötilojen kanssa, voi vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan ja laatuominaisuuksiin. Voidaan levittää: enintään n. 1 tunti Kovettuminen: n. 2 tuntia Voidaan uudelleen pinnoittaa: n. 1 päivän kuluttua.

Kulutus

mm:n kerrospaksuutta kohti -> noin 0,7 kg/m².

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: vähintään + 5 °C materiaalin ja kiertoilman osalta Hävitä vain tyhjät säiliöt kierrätykseen. Materiaalijäämät voidaan hävittää jättekoodin nro 170802 mukaisesti (kipsipohjaiset rakennusmateriaalit lukuun ottamatta nimikkeeseen 170801 kuuluvia materiaaleja).

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.