



Sään- ja kosteudenkestävä sementtipohjainen korjaustäyte on luotettava ratkaisu mineraalialustoille sisällä ja ulkona. Se on ihanteellinen halkeamien, reikien ja läpimurtumien korjaamiseen, ja se tekee vaikutuksen hyvällä tarttuvuudellaan, vankalla lujuudellaan ja pitkäaikaisella kestävyydellään.

- Synteettinen hartsilla modifioitu, valkoinen tasoitemassa
- julkisivuihin ja kosteisiin tiloihin
- täyttämiseen ja tasoittamiseen
- Sään ja kosteuden kestävä
- hieno tasoitus
- Vähäinen kromaattipitoisuus EU:n asetuksen 1907/2006 liitteen XVII mukaisesti (47).

Soveltamisala

Epätasaisten alustojen tasoittamiseen, halkeamien ja reikien täyttämiseen mineraaliseinissä ja -katoissa sisä- ja ulkotiloissa.

Valmistelu

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit bausan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Käsittely

Ripottele bausanin ulkopuolista täyteainetta puhtaassa sekoitusastiassa olevaan kirkkaaseen veteen hitaasti sekoittaen, kunnes saat tahnamaisen ja kokkareettoman seoksen. Sekoitussuhde 1,0 kg bausan Exterior Filleriä kohti: Täyte, tasoite - n. 0,3-0,4 litraa vettä. Sekoituksen jälkeen anna kypsyä n. 1 minuutin ajan ja sekoita uudelleen. Valmis materiaali säilyy työstettävänä n. 4 tuntia, eikä sitä saa sen jälkeen ohentaa. Levitä lastalla, lastalla tms. millä tahansa kerrospaksuudella. Puhdista työkalut puhtaalla vedellä heti käytön jälkeen. Älä levitä seuraavia maali- tai liimakerroksia ennen kuin tasoitettu pinta on täysin kuiva. Maali- ja liimavalmistajien ohjeita sementtipitoisten alustojen esikäsittelystä on noudatettava. Kuivumisaika: n. 12 tuntia mm:n kerrospaksuutta kohti normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi. Aukioloaika: n. 4 - 5 tuntia työstettävissä.

Kulutus

mm:n kerrospaksuutta kohti → noin 1,5 kg/m².

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä pölyn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta. Ei saa joutua silmiin, iholle tai vaatteisiin. Jos joutuu silmiin: Huuhtelee varovasti vedellä useita minutteja. Poista piilolinssit, jos mahdollista. Jos joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos tarvitaan lääketieteellistä neuvontaa, pidä pakkaus tai etiketti valmiina. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä vain tyhjät säiliöt kierrätykseen. sisältää: Portlandsementti GISCODE ZP1 - alhainen kromaattipitoisuus TRGS 613:n mukaan.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.