

Silikonihartsijulkisivumaali

Tekniset tiedot

5l / Tuotenro.021125 / EAN 4016215021125

10l / Tuotenro.021132 / EAN 4016215021132



- Erittäin valkoinen, hankausta kestävä julkisivupinnoite
- Pitkäaikainen kalvosuoja levää ja vihreitä kerrostumia vastaan.
- Erittäin korkea opasiteetti
- Sadetta hylkivä, helmiäisvaikutteinen
- Erittäin suuri vesihöyrynläpäisevyys
- ilmaton ruiskutettava
- 1 litra noin 6 m²:n kerrosalaan sileälle alustalle.

Soveltamisala

Weißer Fassadenfarbe für dauerhaften Wetterschutz. Ideal auch für den Einsatz auf denkmalgeschützten Gebäuden sowie auf kalkreichen Putzen.

Valmistelu

Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Beton, Mauerwerk, Spachtelmassen, Zementputz u. ä.), Naturstein, fest haftenden und tragfähigen Altanstrichen mit Siliconharz-, Silikat-, Dispersions-Silikat- und matten, saugfähigen Dispersionsfarben sowie auf intakten Wärmedämmverbundsystemen. Der Untergrund muss trocken, sauber, trag- und saugfähig, staub- und fettfrei sein. Loses Material und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit baufan Siliconharz-Tiefgrund grundieren. Neue Grundputze mindestens 14 Tage durchhärten lassen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten baufan Spachtelmasse ausbessern.

Käsitely

Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Es empfiehlt sich ein zweimaliger Anstrich. Der Voranstrich kann mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Nach dem Durchtrocknen des ersten Farbauftrages den Deckanstrich unverdünnt vornehmen. Mindestens 12 Stunden Trocknungszeit zwischen den Aufträgen einhalten. Die Farbe sollte nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, starkem Wind oder der Gefahr von Regen verarbeitet werden. Beim Beschichten größerer Flächen zwecks Vermeidung von Ansätzen nass in nass arbeiten. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit:

ca. 12 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Abtönen:

Mit max. 3% Universal-Abtönkonzentraten (nur LW-Oxyd-Typen) oder für den Außenbereich geeigneten Vollton- und Abtönfarben.

Hinweise zum Airless-Spritzauftrag:

Spritzwinkel: 50°

Düse: 0,023 – 0,027

Spritzdruck: 120 – 180 bar

Kulutus

Sileät pinnat/hienojakoinen rappaus → alkaen 150 ml/m²

Määritä tarkka kulutusmäärä tekemällä koepinta kohteeseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritustuloksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa.

Huomautukset

Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +30 °C für Material, Umluft und Untergrund

Glasflächen unbedingt abdecken, da Farbspritzer auf Glas nur äußerst schwer zu entfernen sind. Nicht zu streichende Flächen abdecken.

Vor der Verarbeitung die sicherheitsrelevanten Daten im Sicherheitsdatenblatt beachten. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.baufan.de.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusedinnoista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.