Silikonihartsi julkisivumaali

Tekniset tiedot



5l / Tuotenumero 021125 / EAN 4016215021125
10l / Tuotenumero 021132 / EAN 4016215021132

Laadukas, valkoinen julkisivumaali uusien rakennusten ja kunnostustöiden maalauksiin. Silikonihartsipohjainen julkisivumaali on vesihöyryä läpäisevä ja vakuuttaa erittäin hyvällä peittokyvyllään sekä erittäin vähäisellä likaantumisalttiudellaan. Integroidun pitkäkestoisen kalvosuojan ansiosta pinta on luotettavasti suojattu leviltä ja vihreiltä kerrostumilta. Mineraalimatta pinta takaa julkisivulle tyylikkään ulkonäön.

- Erittäin valkoinen, hankausta kestävä julkisivupinnoite
- Pitkäaikainen kalvosuoja levää ja vihreitä kerrostumia vastaan.
- Erittäin korkea opasiteetti
- Sadetta hylkivä, helmiäisvaikutteinen
- Erittäin suuri vesihöyrynläpäisevyys
- mineraalimatta
- ilmaton ruiskutettava
- 1 litra noin 6 m²:n kerrosalaan sileälle alustalle.

Soveltamisala

Valkoinen julkisivumaali, joka tarjoaa kestävän säänkestävyyden. Sopii erinomaisesti myös suojeltujen rakennusten sekä kalkkipitoisten rappauspintojen maalaamiseen.

Valmistelu

Soveltuu kaikille mineraalisille alustoille (kuten betonille, muuraukselle, tasoitteille, sementtilaastille jne.), luonnonkiviin, lujasti tarttuviin ja kantaviin vanhoihin maalipintoihin, joissa on silikonihartsimaalia, silikaattimaalia, dispersiosilikaattimaalia ja mattoja, imukykyisiä dispersio-maaleja, sekä ehjiin lämpöeristysjärjestelmiin. Alustan on oltava kuiva, puhdas, kantava ja imukykyinen sekä pöly- ja rasvaton. Irtonainen materiaali ja huonosti tarttuvat maalikerrokset on poistettava alustalta. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat on pohjustettava baufan-silikonihartsipohjamaalilla. Anna uusien pohjaraudoitusten kovettua vähintään 14 päivää. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoitteella.

Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, harjalla, laattasiveltimellä tai sopivalla ruiskulla. Suositellaan kahta maalikerrosta. Alusmaali voidaan laimentaa enintään 10 % vedellä. Kun ensimmäinen maalikerros on täysin kuivunut, levitä peitekerros laimentamattomana. Jätä vähintään 12 tunnin kuivumisaika kerrosten välille. Maalia ei tule käyttää suorassa auringonpaisteessa, kovassa tuulessa tai sateen uhatessa. Suuria pintoja maalattaessa tulee työskennellä märkä-märkä-menetelmällä, jotta maalijälkiä ei synny. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Kuivumisaika:
noin 12 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imevä alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika pidentyy vastaavasti.

Sävytys:
Enintään 3 %:lla yleiskäyttöisiä sävytyskonsentraatteja (vain LW-Oxyd-tyypit) tai ulkokäyttöön soveltuvia täysvärejä ja sävytysvärejä.

Ohjeet airless-ruiskutukseen:
Ruiskukulma: 50°
Suutin: 0,023 – 0,027
Ruiskutuspaine: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Kulutus
Sileät pinnat/hienojakoinen rappaus → alkaen 150 ml/m²
Määritä tarkka kulutusmäärä tekemällä koepinta kohteeseen.

Varastointi
Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojatussa paikassa.

Huomautukset
Käsittelylämpötila:
+5 °C – +30 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta

Lasipinnat on ehdottomasti peitettävä, sillä lasille joutuneet maaliroiskeet ovat erittäin vaikeita poistaa. Peitä pinnat, joita ei maalata.

Tutustu ennen käsittelyä turvallisuutta koskeviin tietoihin turvallisuustiedotteessa. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä ruiskutustöissä yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Varmista riittävä ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalin käytön aikana. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 1 g/l.

Hävittäminen:
Vain täysin tyhjät astiat saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää sekajätteiden mukana tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät hävitetään EWC-jäteluokituksen numeron 08 01 12 mukaisesti.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.