

Siloxane-Star julkisivumaali

Tekniset tiedot

5l / Tuotenro.020753 / EAN 4016215020753

10l / Tuotenro.020753 / EAN 4016215020807



Erittäin valkoinen julkisivumaali, jolla on korkea peittokyky uusien pintojen maalaamiseen ja kunnostustöihin. Ihanteellinen kunnostusmaali lämpöeristysjärjestelmille. Pitkäkestoisen kalvosuojan ansiosta maalipinta on vastustuskykyinen leville ja vihreälle pintakerrokselle. Julkisivumaali erottuu korkeasta vesihöyrynläpäisevyydestään ja tarjoaa rankkasateenkestävänä pinnoitteena luotettavan ja pitkäkestoisen säänsuojan sekä huolitellun julkisivun ulkonäön.

- Kulutusta kestävä julkisivupinnoite
- Pitkäaikainen kalvosuoja levää ja vihreitä kerrostumia vastaan.
- Erittäin valkoinen pinnoite, jolla on korkea opasiteetti
- Korkea vesihöyrynläpäisevyys
- sateenkestävä
- ilmaton ruiskutettava
- 1 litra noin 6 m²:n kerrosalaan sileälle alustalle.

Soveltamisala

Valkoinen julkisivumaali vesihöyryä läpäiseviin ja rankkasateelta suojaaviin pinnoitteisiin, joissa on pitkäkestoisen kalvosuoja levää ja vihreää kerrostumaa vastaan.

Valmistelu

Sopii kaikille mineraalisille alustoille (kuten rappaus, betoni ja muuraus), synteettisille hartsirappauksille sekä lujasti kiinnittyneille vanhoille maalipinnoille, jotka on maalattu silikonihartsimaaleilla, dispersiosilikaattimaaleilla ja dispersio-maaleilla. Alustan on oltava puhdas, lujasti kiinnittynyt, kuiva, kantava sekä pöly- ja rasvaton. Poista huonosti kiinnittyneet vanhat maalikerrokset ja irtonainen rappaus. Poista olemassa olevat levä- ja homekasvustot baufan Algen- und Schimmel-STOP -tuotteella. Esikäsittely hiekkaisilla, liutuuntuvilla ja voimakkaasti imevillä alustoilla baufan Tiefgrund LF -tuotteella. Uusi rappaus on fluatoitava ammattimaisesti suolakorroosion ehkäisemiseksi. Halkeamat, reiät ja epätasaisuudet on korjattava sopivalla baufan-tasointeella.

Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja levitä telalla, harjalla, siveltimellä, laattaharjalla tai sopivalla ruiskulla. Pohjamaalina maalia voidaan laimentaa enintään 5 % vedellä; peitemaalina se levitetään laimentamattomana ensimmäisen maalikerroksen kuivumisen jälkeen. Suuria pintoja maalattaessa työskentele märkä-märkä-menetelmällä, jotta vältät maalijäljet. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Kuivumisaika:

noin 6-8 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imevä alusta);
epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika pidentyy vastaavasti.

Sävytys:

Sopivilla yleiskäyttöisillä sävytyskontraakteilla tai täysvärisillä ja sävytysmaaleilla (lisäys enintään 10 %, ilman että koko maalipinnan rakennusfysikaaliset ominaisuudet heikkenevät. Valo- ja säänkestävyyteen on ehdottomasti kiinnitettävä huomiota.)

Ohjeet airless-ruiskutukseen:

Ruiskutuskulma: 50°

Suutin: 0,023 – 0,027

Ruiskutuspaino: 120 – 180 bar

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Kulutus

Sileät pinnat/hienojakoinen rappaus → alkaen 150 ml/m²
Määritä tarkka kulutusmäärä tekemällä koepinta kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa.

Huomautukset

Käsittelylämpötila:
+5 °C – +30 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta

Ennen käsittelyä on otettava huomioon turvallisuutta koskevat tiedot turvallisuustiedotteessa. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Käytä ruiskutustöissä yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Varmista riittävä ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalin käytön aikana. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 1 g/l.

Hävittäminen:

Vain täysin tyhjät astiat saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät hävitetään jäteluokitusnumeron 08 01 12 mukaisesti.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.