Metallivaikutteiset konsentraatit

Tekniset tiedot

80ml / Tuotenro.073908001 / EAN 4007955739081 (M1 Kulta)
80ml / Tuotenro.073808001 / EAN 4007955738084 (Silber M2)
80ml / Tuotenro.073708001 / EAN 4007955737087 (Pronssi M3)

Monipuolinen värikonsentraatti läpinäkyviin tai kevyesti pigmentoituihin maalijärjestelmiin. Mahdollistaa kohdennetun värisäädön ja takaa tasaisen värituloksen. Ei sovellu peittäville maaleille tai voimakkaasti pigmentoiduille maalijärjestelmille.

- Ihanteellinen Crystal-Finish-sävytykseen
- erittäin voimakas väri - lisäys enintään 10 %
- Voidaan yhdistää decomix-yleissävytyskonsentraatin kanssa (vain L- ja LW-tyypit).
- sisä- ja ulkotiloihin
- pakkasenkestävä

Soveltamisala

Monipuolinen konsentraatti läpinäkyville tai kevyesti pigmentoiduille maalijärjestelmille. Ei sovellu läpinäkymättömiin maaleihin.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, vakaa ja pöly- ja rasvavapaa. Korjaa reiät ja halkeamat. Pohjamaalaa erittäin imukykyiset, hionta- tai kalkkipintaiset alustat.

Käsittely

Ravista säiliötä hyvin ennen käyttöä. Eri maalijärjestelmien osalta on noudatettava seuraavia enimmäislisäysmääriä: Emulsiomaalit: max. 10 % Akryylimaalit: max. 5 % Alkydihartsimaalit: max. 5 % Lasitteet: max. 5 %.

Varastointi

Pidä putki tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, jäätymättömässä paikassa. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Huomautukset

Ei saa käyttää alle +5 °C:n lämpötilassa. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Valkoisten tai värillisten maalijärjestelmien kanssa metallivaikutelma voi peittyä niiden sisältämien pigmenttien vuoksi. Erittäin emäksisissä materiaaleissa värihopea voi muodostaa kuplia vedyn kehittymisen vuoksi. Yhteensopimattomuutta voi esiintyä vedelle herkkien materiaalien kanssa. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. Kuivatut materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.