

Aqua-Deck White Stain Blocker (bloqueur de taches blanches)

Fiche d'information technique



750ml / N° d'art.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / N° d'art.020180 / EAN 4016215020180

10l / N° d'art.020203 / EAN 4016215020203

Peinture blanche de rénovation et d'isolation à base d'eau avec un excellent pouvoir couvrant pour l'intérieur. Empêche la pénétration de la nicotine, des auréoles d'eau, des taches de suie et de graisse, des composants colorants des plaques de plâtre et des panneaux de construction en bois et des impuretés similaires du support. Convient parfaitement comme couche de finition mate, mais peut également être recouvert de la manière habituelle avec des papiers peints, des peintures et des enduits à base de dispersion.

- peinture de rénovation sans solvants à haut pouvoir couvrant
- empêche la pénétration de la nicotine, de la suie, de la graisse et des taches d'eau
- isole les substances colorantes des plaques de plâtre, des panneaux OSB et des panneaux de construction en bois
- 2 en 1 - peinture isolante et couche de finition
- Rapport de contraste de classe 1 pour un rendement de 6 m²/l
- Résistance à l'abrasion humide classe 2 selon DIN EN 13300
- Degré de brillance mat terne
- pulvérisable airless
- pour l'intérieur

Champ d'application

Peinture blanche isolante pour l'intérieur : couvre la nicotine, la suie, la graisse et les taches d'eau - idéale pour les rénovations rapides dans les habitations et les hôtels.

Préparation

Pour les supports tels que le béton, les enduits de ciment et de chaux-ciment, la maçonnerie, les supports en plâtre, les plaques en fibrociment, également pour les enduits à dispersion et les papiers peints à forte adhérence. Convient comme couche de finition ou peut être recouvert de papiers peints, de peintures à dispersion et d'enduits. Tous les supports doivent être propres, secs, porteurs, absorbants et exempts d'agents de séparation. Pour augmenter la résistance, utiliser le fond pénétrant baufan LF. Les supports qui ne peuvent pas être consolidés ou qui ne sont pas suffisamment adhérents doivent être entièrement éliminés. En cas de doute, faire un essai de peinture. Nettoyer les supports extrêmement sales avec des produits de nettoyage ménagers dégraissants. Les taches importantes de nicotine, de suie ou de graisse ainsi que les dépôts doivent être prétraités mécaniquement (grattage, ponçage).

Traitement

Bien mélanger avant l'emploi et appliquer au rouleau, à la brosse, au pinceau, à la brosse à plat ou avec un pulvérisateur approprié. L'application se fait sans dilution. Lors de l'application sur de grandes surfaces, travailler mouillé sur mouillé afin d'éviter les reprises. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'utilisation. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux, dont les peintures à dispersion et les peintures en plein. L'effet isolant dépend de la situation de l'objet. Il est recommandé de faire des essais sur place avant l'application. Temps de séchage : env. 12 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative de l'air, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence. Mise en teinte : la mise en teinte est possible avec les concentrés decoMIX (uniquement les types LW Oxyd) jusqu'à 0,2% max. sans altérer l'effet isolant. Indications pour l'application au pistolet Airless Angle de pulvérisation : 50° Buse : 0,023 - 0,027 Pression de pulvérisation : 120 - 180 bar

Consommation

Surfaces lisses/grains d'enduit fins → à partir de 150 ml/m² Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Température d'application : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Couvrir les surfaces à ne pas peindre. Conserver hors de portée des enfants. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Porter des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Ne recycler que les emballages vides. Attention ! La pulvérisation peut générer des gouttelettes dangereuses pour les poumons. Ne pas respirer l'aérosol ou le brouillard. Utiliser un filtre combiné A2/P2 lors des travaux de pulvérisation.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.