

# Primaire à pénétration profonde - sans solvant

## Fiche d'information technique

1l / N° d'art.101506 / EAN 4016215101506  
5l / N° d'art.101520 / EAN 4016215101520  
10l / N° d'art.101551 / EAN 4016215101551



Notre couche de fond spéciale avec un effet en profondeur élevé pénètre profondément dans le support, consolide de manière fiable les surfaces sablonneuses et farinantes et assure une absorption réduite et régulière. La base idéale pour des revêtements durables et des résultats finaux parfaits - de manière sûre, efficace et professionnelle.

- couche de fond Hydrosol acrylate sans solvant
- effet en profondeur élevé grâce à la dispersion hydrosol ultrafine
- prêt à l'emploi pour la consolidation des supports sablonneux et crayeux
- peut être dilué jusqu'à 1:1 avec de l'eau pour réguler le pouvoir absorbant
- séchage transparent
- pour l'intérieur et l'extérieur

### Champ d'application

baufan Tiefgrund LF est une couche de fond spéciale à forte pénétration pour la consolidation des supports sablonneux et farinants ainsi que pour la réduction du pouvoir absorbant.

### Préparation

Convient à tous les supports minéraux tels que le béton, le crépi, la brique et autres, ainsi qu'aux plaques de plâtre. Le support doit être propre, sec, absorbant et exempt d'agents de séparation. Les supports qui ne peuvent pas être consolidés ou qui ne sont pas suffisamment adhérents doivent être entièrement éliminés. En cas de doute, faire un essai.

### Traitement

Adapter la couche de fond au produit suivant. Pour réguler la résistance à l'absorption, baufan Tiefgrund LF peut être dilué jusqu'à 1:1 avec de l'eau. Bien agiter ou remuer avant l'emploi et appliquer au pinceau, à la brosse ou avec un appareil de pulvérisation approprié. Nettoyer les outils à l'eau directement après l'utilisation. Couvrir au préalable les surfaces à ne pas traiter, car les éclaboussures séchées sont difficiles à éliminer par la suite. Temps de séchage : env. 6 - 8 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support moyennement absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence.

### Consommation

1 l = env. 10 m<sup>2</sup> pour une peinture non diluée Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

### Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'à : 24 mois à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot), dans des conditions de stockage appropriées et non entamées.

### Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Porter des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Ne recycler que les emballages vides.

#### Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.