Peinture protectrice

Fiche d'information technique

250ml / N° d'art.020289 / EAN 4016215020289



Peinture de protection blanche très couvrante avec protection filmogène longue durée intégrée pour une prévention fiable contre les moisissures et les champignons à l'intérieur. Idéale pour les murs et les plafonds des cuisines, salles de bains et autres pièces humides. La peinture s'applique facilement à l'aide de la brosse d'application intégrée, convainc par son pouvoir couvrant élevé, sa surface résistante aux frottements et sa finition mate uniforme - pour des pièces durablement propres, hygiéniques et soignées.

- Tube avec brosse d'application
- avec conservation du film pour une protection à long terme du film de peinture contre les moisissures
- haut pouvoir couvrant
- résistant aux frottements
- pour l'intérieur

Champ d'application

Peinture spéciale blanche avec protection filmogène contre les moisissures. Haut pouvoir couvrant, directement du tube avec une brosse, propre sur les murs et les plafonds à l'intérieur.

Préparation

Pour les supports tels que le béton, la maçonnerie, les enduits, les enduits de ciment, de plâtre et de chaux, les plaques de plâtre cartonnées et autres plaques de construction sèche, les peintures à dispersion adhérentes ainsi que les fibres ingraines, les tissus de verre et autres papiers peints et revêtements muraux pouvant être peints. Panneaux de plafond en polystyrène et surfaces similaires. Le support doit être sec, propre, stable, exempt de poussière et de graisse. Enlever du support les matériaux non adhérents, les anciens papiers peints et les peintures mal adhérentes. Appliquer une couche de fond baufan Tiefgrund LF sur les supports très absorbants, sablonneux et farinants. Réparer les fissures, les trous et les irrégularités avec un enduit baufan adapté. Les surfaces déjà atteintes de moisissures doivent impérativement être nettoyées avec le produit anti-moisissures baufan avant l'application de la première couche.

Traitement

Eliminer les moisissures existantes avec le dissolvant pour moisissures. Bien agiter le tube avant utilisation et appliquer la peinture de protection de manière uniforme sur la zone à réparer. Si une deuxième application est nécessaire, l'opération peut être répétée après le séchage de la première. Nettoyer soigneusement la brosse à l'eau après utilisation. Temps de séchage : env. 6 - 8 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est proportionnellement plus long.

Consommation

Surfaces lisses/grains d'enduit fins → à partir de 150 ml/m² Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver les emballages bien fermés, au frais mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'à : 36 mois à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot) si le produit n'a pas été ouvert et s'il est stocké correctement.

Remarques

Température d'application : pas en dessous de +5 °C pour le matériau, l'air ambiant et le support Couvrir les surfaces à ne

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

pas peindre. Conserver hors de portée des enfants. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Pour les données relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actuelles sur notre site Internet www.baufan.de ou sur info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.