Remplissage de carreaux et de surfaces

Fiche d'information technique

5kg / Référence 103647 / EAN 4016215103647



Enduit fin, renforcé par des matières synthétiques, pour réparer, lisser et égaliser les surfaces de murs et de plafonds à l'intérieur. Convainc par son adhérence optimale, même sur les supports difficiles comme le carrelage, le béton ou le placoplâtre. Facile à appliquer, très facile à poncer et convient également pour les pièces humides. Idéal pour la préparation de surfaces lisses et uniformes pour les peintures, revêtements ou travaux de tapisserie ultérieurs.

- mastic blanc très fin à base de ciment spécial
- idéal pour réparer, lisser, remplir et jointoyer
- adhérence optimale, même sur les supports difficiles comme les surfaces peintes et les carreaux émaillés
- également pour les pièces humides
- très facile à poncer
- pour l'intérieur
- pauvre en chromate selon le règlement européen 1907/2006, annexe XVII (47)

Champ d'application

Enduit de carrelage et de surface pour l'intérieur et les locaux humides. Adhère au carrelage, au béton et au plâtre, idéal pour lisser, remplir et jointoyer, se ponce bien. Dans la salle de bain.

Préparation

Le support doit être sec, stable, propre, exempt de poussière et de graisse. Enlever les parties non adhérentes, les peintures mal adhérentes et les revêtements élastiques. Traiter préalablement les supports très absorbants, sablonneux et farinants avec le fond pénétrant baufan LF. Nettoyer et dégraisser soigneusement les carreaux et autres supports non absorbants.

Traitement

Mélange : Verser 2 volumes d'enduit pour carrelages et surfaces baufan dans 1 volume d'eau propre et froide et mélanger jusqu'à obtention d'une masse sans grumeaux (rapport de mélange : 1 kg de poudre + 500 ml d'eau). L'enduit préparé reste utilisable pendant environ 40 minutes. Appliquer l'enduit pour carrelages et surfaces baufan à l'aide d'une spatule ou d'une truelle (épaisseur de couche de 0 à 20 mm). L'enduit est facile à lisser et à feutrer et se laisse très bien poncer si nécessaire après le séchage complet. Après le ponçage, il est nécessaire de traiter les endroits poncés avec le fond pénétrant baufan LF.

Consommation

1 kg de poudre pour 1 m² avec une épaisseur d'application de 1 mm

Stockage

Conserver l'emballage bien fermé, dans un endroit frais et sec.

Remarques

Ne pas appliquer en dessous de +5 °C température de l'objet et de la pièce. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation. Lors des travaux de réparation, tenir compte des différences d'absorption et d'alcalinité. Respecter impérativement les prescriptions des fabricants de peintures et de colles pour le traitement préalable des supports à base de ciment. Ne convient pas à une exposition permanente à l'humidité. Ne donner au recyclage que les emballages vidés de leur contenu. Les restes de matériaux durcis peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Numéro de code de déchet EWC 06 02 99.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.