Enduit de finition à l'argile

Fiche d'information technique

7kg / Référence 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Référence 066005008 / EAN 4016215108017



Enduit fin blanc chaud destiné aux murs et plafonds en intérieur. Pour des finitions finement structurées sur des supports minéraux (tels que les enduits d'argile, de plâtre, de chaux et de ciment, la maçonnerie et le béton), les couches de peinture à dispersion et minérale bien adhérentes et absorbantes, ainsi que les plaques de plâtre et autres panneaux de construction sèche.Cet enduit à peindre présente une grande capacité de diffusion de la vapeur d'eau et régule l'humidité, contribuant ainsi à créer un climat intérieur agréable.

- structure de crépi fine (granulométrie de 0,5 mm)
- application facile au rouleau ou au pinceau
- très perméable à la vapeur d'eau et régulant l'humidité
- très perméable à la vapeur d'eau et régulant l'humidité
- sans conservateurs, solvants ni plastifiants

Champ d'application

Peinture d'intérieur blanc chaud avec une fine texture de crépi.

Préparation

Pour les supports minéraux (tels que les enduits d'argile, de plâtre, de chaux et de ciment, la maçonnerie et le béton), les couches de peinture à dispersion et minérale bien adhérentes et absorbantes, ainsi que les plaques de plâtre et autres panneaux de construction sèche. Le support doit être sec, propre, solide, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les matériaux non adhérents, les anciens papiers peints et les couches de peinture mal adhérentes du support. Prétraiter les supports très absorbants, sableux ou farinants avec le fixatif au silicate baufan. Reboucher les fissures, les trous et les irrégularités à l'aide d'un enduit baufan adapté.

Traitement

Bien mélanger avant utilisation, puis appliquer au rouleau, au pinceau ou à la brosse plate en créant la texture souhaitée. Sur des supports clairs et réguliers, une seule couche suffit souvent. On obtient alors une texture de crépi fine. Pour obtenir une texture plus marquée, appliquer une couche supplémentaire une fois que la première couche est complètement sèche. Une deuxième couche est également recommandée sur les supports très foncés ou irréguliers. Dans ce cas, la couche d'apprêt peut être diluée avec 10 % d'eau au maximum. La couche de finition s'applique non diluée après séchage complet de la première couche. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Temps de séchage :
environ 24 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant) ; dans des conditions défavorables, le temps de séchage sera proportionnellement plus long.

Travaux complémentaires :
Une fois le produit complètement sec, il est recommandé d'appliquer une couche de finition avec la peinture à l'argile baufan.

Teintage :
Avec max. 4 % de concentrés de teinture universels (uniquement pour les types LW-Qxyd).

Consommation

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Stockage
Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

Remarques
Température d'application :
de +5 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Conserver hors de portée des enfants. Protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes. En raison du pH élevé, éviter tout contact avec les yeux et la peau. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection (pas de verre). En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire. Veiller à une ventilation adéquate pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l’utilisation de la peinture. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d’eau ou le sol.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web www.baufan.de.

Valeur limite COV de l'UE pour ce produit (cat. : A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teneur maximale en COV de ce produit : 1 g/l.

Élimination :
Ne recycler que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides selon le code de déchet n° 08 01 12.

GISCODE pour les produits de revêtement : BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.