Latex intérieur

Fiche d'information technique



2,5l / Référence 021422 / EAN 4016215021422
5l / Référence 021453 / EAN 4016215021453
10l / Référence 021507 / EAN 4016215021507

Peinture au latex blanche, résistante à l'abrasion, pour des finitions haut de gamme en intérieur. Cette peinture séduit par son pouvoir couvrant élevé et son fini mat raffiné. Elle est donc particulièrement adaptée à la peinture de supports lisses et texturés, de toiles de verre, ainsi que de papiers peints texturés et gaufrés. Grâce à sa grande résistance à l'usure, cette peinture est idéale pour les surfaces fortement sollicitées. Son rendu homogène garantit des murs soignés et durables, ainsi qu'un effet visuel moderne et haut de gamme dans la pièce.

- pour des peintures intérieures résistantes
- haut pouvoir couvrant
- Rapport de contraste de classe 2 pour un rendement de 6 m²/l
- Résistance à l'abrasion humide classe 2 selon DIN EN 13300
- Degré de brillance G3 mat
- exempt de solvants, de plastifiants et de substances actives contre le fogging
- pulvérisable airless

Champ d'application

Peinture au latex mate pour murs et plafonds en intérieur.

Préparation

Pour tous les supports minéraux (tels que le béton, la maçonnerie, les enduits de ragréage, les enduits à base de ciment, de plâtre et de chaux), le papier peint à fibres rugueuses, le tissu de verre et autres papiers peints et revêtements muraux pouvant être recouverts, les plaques de plâtre et autres panneaux de construction sèche, ainsi que les couches de peinture à dispersion solidement adhérentes. Le support doit être sec, propre, solide, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les matériaux non fixés, les anciens papiers peints et les couches de peinture mal adhérentes du support. Appliquer une couche d’apprêt « baufan Tiefgrund LF » sur les supports très absorbants, sableux ou farinants. Reboucher les fissures, les trous et les irrégularités à l’aide d’un enduit « baufan » adapté.

Traitement

Bien mélanger avant utilisation et appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un pinceau, d'un pinceau à large surface ou d'un pulvérisateur adapté. Pour la couche d'apprêt, la peinture peut être diluée avec 5 % d'eau au maximum. Pour la couche de finition, appliquer la peinture non diluée une fois que la première couche est complètement sèche. Lors de l'application sur de grandes surfaces, travailler « humide sur humide » afin d'éviter les traces de démarcation. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Temps de séchage :
environ 5 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65 % d'humidité relative , support modérément absorbant) ; temps de séchage plus long en cas de conditions défavorables.

Teintage :
Avec au maximum 10 % de concentrés de teinte universels ou de peinture pleine teinte et de teinte.

Remarques concernant l'application par pulvérisation airless :
Angle de pulvérisation : 50°
Buse : 0,023 – 0,027
Pression de pulvérisation : 120 – 180 bars

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Consommation
Surfaces lisses / enduit à grains fins → à partir de 150 ml/m²
Déterminer la consommation exacte en effectuant un essai sur le support.

Stockage
Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel.

Remarques
Température d'application :
de +5 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Conserver hors de portée des enfants. Protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes. Pour les travaux de pulvérisation, utiliser un filtre combiné A2/P2. Veiller à une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Pour les données relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web www.baufan.de.

Valeur limite COV de l'UE pour ce produit (cat. : A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teneur maximale en COV de ce produit : 1 g/l.

Élimination :
Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides selon le code de déchet n° 08 01 12.

GISCODE pour les produits de revêtement : BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.