Adhésif de contact

Fiche d'information technique

2,5kg / N° d'art.007302001 / EAN 4007955073024
700g / N° d'art.007301001 / EAN 4007955073017



Colle de contact sans solvant pour un collage sûr du liège au sol ainsi que du polystyrène®, des plinthes en bois, des moquettes et des matériaux similaires. Adhère de manière fiable même sur des supports non absorbants et permet une application propre et durable à l'intérieur.

- idéal pour la pose de tapis sur les marches d'escalier
- très faible émission selon EC 1 plus
- accessible immédiatement
- convient pour les sièges à roulettes selon la norme DIN EN 12529
- convient pour le chauffage au sol
- Styropor® - marque déposée de BASF SE

Champ d'application

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Préparation

Les supports appropriés sont les supports minéraux, les panneaux de particules V100, les panneaux OSB, le bois, le parquet, le stratifié, le linoléum, le métal et les supports similaires. Le support doit être sec, stable, propre et plan. Enlever la cire, la graisse, la saleté, la poussière et autres impuretés. Appliquer une couche de fond sur les supports très absorbants, sablonneux et farinants - par exemple avec Tiefengrund LF ou Putz- und Haftgrund. Niveler les surfaces de sol rugueuses et inégales avec une masse d'égalisation pour sol. Les revêtements à coller doivent être climatisés, détendus et bien à plat.

Traitement

Appliquer la colle de contact sur les deux faces du support et du matériau à coller à l'aide d'un rouleau à poils courts ou d'un pinceau, de manière à former un film fermé. Laisser la colle de contact s'aérer jusqu'à ce qu'elle soit sèche et transparente (environ 30 à 90 minutes selon le revêtement et le support). Poser ensuite le revêtement en veillant à ce qu'il soit bien ajusté et appuyer fortement d'abord au niveau des joints, puis sur toute la surface. Poser impérativement avec précision, car une fois les deux couches de colle en contact, il n'est plus possible de procéder à des corrections. Traiter les grandes surfaces par sections, car après le séchage transparent de la colle, la pose peut durer au maximum 2 heures. Les revêtements collés sont immédiatement praticables et pleinement résistants au bout d'un jour. Traitement de surface au plus tôt après 24 heures.

Consommation

Env. 250 g/m² en application recto-verso

Stockage

Conserver les récipients bien fermés au frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants.

Remarques

Ne convient pas pour le collage du PVC. Respecter les directives de pose du fabricant de revêtements. Ne pas appliquer à une température inférieure à +15 °C pour l'objet et la pièce ou à une humidité de l'air supérieure à n75 %. Eliminer immédiatement les résidus de colle avec de l'eau. Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation. Les résidus de matériau séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou les déchets de chantier. Les résidus non durcis doivent être éliminés conformément au code déchet EWC n° 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.