

Imprégnation de façades Silifirn W

Fiche d'information technique

1l / N° d'art.521010 / EAN 4007954149010



Imprégnation de façade à base de siloxane sans solvant pour les supports minéraux. Hydrophobe la surface, protège de manière fiable contre l'humidité et la pluie battante tout en préservant la respirabilité de la façade. Incolore, agit en profondeur et est idéal pour une protection à long terme contre les intempéries.

- empêche l'absorption d'humidité et d'eau
- sans solvants
- à base d'eau
- incolore, transparent
- hautement perméable à la vapeur d'eau, respirant
- résistant à la saleté
- évite le gel et les dommages à la construction
- peut être peint

Champ d'application

SILIFIRN W imprègne les supports minéraux de manière hydrofuge, protège contre l'humidité, les dommages dus au gel et les salissures - à l'intérieur et à l'extérieur.

Préparation

Le support doit être stable et exempt d'agents de séparation (graisse, huile de coffrage, etc.). Les mesures de nettoyage telles que l'élimination des dépôts verts (mousse, lichen, etc.) doivent être effectuées à fond avant l'imprégnation. Après avoir effectué les mesures de nettoyage, les surfaces doivent être complètement sèches avant de passer à l'étape suivante.

Traitement

Appliquer SILIFIRN W deux fois, mouillé sur mouillé, de haut en bas, à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse.

Consommation

300 - 400 ml/m² pour une application en deux fois - selon le support. Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, à l'abri des enfants et au frais, mais à l'abri du gel.

Remarques

Les défauts de construction tels que les fissures dans la maçonnerie, les joints manquants, etc. doivent être fermés/éliminés avant le traitement. Ne pas effectuer les travaux sous la lumière directe du soleil. Les surfaces qui ne doivent pas être traitées doivent être protégées au préalable par des mesures appropriées. Lors du traitement, porter impérativement un équipement de protection personnel (lunettes de protection, gants). Un approfondissement de la teinte est en principe possible, c'est pourquoi il faut faire un essai à un endroit peu visible. Ne pas appliquer à une température inférieure à +5 °C de l'objet et de la pièce. Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation. Conserver hors de portée des enfants. Ne recycler que les emballages vides. Les résidus de matériau séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides selon le code déchet EWC n° 08 01 12.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.