

1,5kg / N° d'art.003315000 / EAN 4007954033159

5kg / N° d'art.003313000 / EAN 4007954033036



Plâtre naturel pur (albâtre) pour les travaux de construction et de hobby à l'intérieur. Durcissement rapide et mise en œuvre facile. Idéal pour le remplissage de trous et de fissures, pour le plâtrage de chevilles ainsi que pour la fixation de boîtes de plâtre intérieures et de fentes pour câbles. Convient aux travaux de montage, de rénovation et de bricolage.

- plâtre naturel à durcissement rapide
- Plâtre d'électricien pour fixer les boîtes de plâtre intérieures et mastiquer les fentes de câbles
- pour l'intérieur
- Conforme à la norme CE EN 13279-1 (liant de plâtre pour utilisation directe ou transformation A1)

Champ d'application

Plâtre d'électricien pour la fixation de boîtes de plâtre intérieures, le remplissage de trous et de fissures ainsi que pour le masticage de fentes de câbles et l'enrobage de plâtre.

Préparation

Le support doit être sec, porteur, solide et exempt d'agents de séparation (par ex. poussière et graisse). Les supports très absorbants, sablonneux et farinants doivent être traités au préalable avec Tiefengrund LF.

Traitement

La masse de plâtre mélangée reste utilisable pendant env. 10 minutes. Ne charger qu'après séchage complet (selon la nature du support et la température ambiante, après env. 24 heures). Après le séchage complet, les surfaces enduites peuvent être poncées si nécessaire ou peintes avec des peintures à dispersion, au latex, à l'huile ou des vernis. Ne pas utiliser de peinture à la chaux ou à l'eau. Verser 2 volumes de plâtre pour modèles dans 1 volume d'eau froide et propre et mélanger vigoureusement.

Stockage

Conserver bien fermé, au frais et au sec. Conserver hors de portée des enfants.

Remarques

Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation. Ne recycler que les bidons vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Code déchet EWC n° 17 08 02.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.