

Vernis à l'huile de lin

Fiche d'information technique

750ml / N° d'art.110928 / EAN 4016215110928



Protection imprégnante pour tous types de bois, à l'intérieur comme à l'extérieur. Idéale pour les meubles, les clôtures, les poutres, les plans de travail et bien d'autres surfaces en bois. Les surfaces traitées bénéficient d'une protection de surface hydrofuge, anti-salissures, résistante aux intempéries et respirante, qui met en valeur le grain du bois. Également idéal pour la fabrication d'apprêts pigmentés ainsi que comme additif pour les peintures d'art.

- à base d'huile de lin
- sans résine
- transparent
- également idéal pour la réalisation de couches de fond pigmentées ainsi que comme additif aux peintures pour artistes
- intérieur et extérieur

Champ d'application

Produit de protection du bois à base d'huile de lin destiné à la finition des meubles, poutres, clôtures et plans de travail. Respirant, hydrofuge et résistant aux intempéries.

Préparation

Le vernis à l'huile de lin baufan s'applique directement sur le bois sec, propre et résistant. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %.

Traitement

Apprêtage du bois :

Diluer le vernis à l'huile de lin « baufan » à parts égales avec du substitut de térébenthine et l'appliquer sur la surface en bois à l'aide d'un pinceau souple ou d'un chiffon. Pour les bois très absorbants ou poreux, effectuer une deuxième application après séchage intermédiaire complet. Éliminer l'excès d'huile au bout d'environ 10 minutes.

Préparation de peintures à l'huile et de peintures d'artiste :

Mélanger des pigments de couleur disponibles dans le commerce avec du vernis à l'huile de lin non dilué pour obtenir une pâte épaisse, puis ajuster la consistance pour l'application en ajoutant du vernis à l'huile de lin et un peu de succédané de térébenthine.

Temps de séchage :

environ 24 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant) ; dans des conditions défavorables, le temps de séchage sera proportionnellement plus long.

Consommation

env. 100 ml/m² - selon le pouvoir absorbant du bois. Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver les emballages bien fermés, au frais mais à l'abri du gel. Durée de conservation minimale : 36 mois après ouverture.

Remarques

Température d'application :

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

de +5 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Conserver hors de portée des enfants. Protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec du solvant de substitution à la térébenthine. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Consigne de sécurité importante :

Les chiffons usagés peuvent présenter un risque d'auto-inflammation. Il convient donc d'imbiber d'eau les ustensiles utilisés et de les laisser sécher à l'air libre, à plat.

Pour les données relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web www.baufan.de.

Élimination :

Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vides. Éliminer les récipients contenant des résidus selon le code de déchet CED n° 08 01 11.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.