# Enduit à la chaux 904

Fiche d'information technique

/ Référence 026503208 / EAN 4016215105221




Enduit à la chaux prêt à l'emploi pour supports minéraux en intérieur. L'enduit à la chaux profimur se distingue par sa grande capacité de diffusion de la vapeur d'eau et contribue à réguler et à équilibrer le climat intérieur. Une fois complètement sèches, les surfaces enduites se poncent très facilement.

- prêt à l'emploi
- pour les supports minéraux
- très facile à poncer
- sans conservateurs, sans solvants et sans plastifiants
- très respirant
- pour l'intérieur

## Champ d'application

Enduit blanc prêt à l'emploi à base minérale, destiné aux murs et plafonds intérieurs.

## Préparation

S'applique sur tous les supports minéraux (béton, béton cellulaire, plaques de silicate de calcium, enduits à la chaux et au ciment, maçonnerie, etc.). Ne convient pas aux supports en plâtre (enduits de plâtre, enduits de ragréage, plaques de plâtre), aux sols, aux supports à base de dispersion, au verre, au métal, au plastique et au bois. Le support doit être sec, solide, exempt de poussière et de graisse. Prétraiter les supports très absorbants, sableux ou farinants, ainsi que les surfaces poncées, avec un fixatif au silicate.

## Traitement

Bien mélanger l'enduit à la chaux profimur avant utilisation (si possible à la machine ; il est possible d'ajouter jusqu'à 3 % d'eau), puis l'appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une truelle et le lisser jusqu'à ce qu'il affleure la surface. En cas d'application sur toute la surface, l'épaisseur maximale de la couche est de 4 mm. Une fois complètement sec, l'enduit à la chaux profimur peut être facilement poncé si nécessaire (à partir d'un grain de 150).

Application au pistolet :
Seuls les pistolets airless homologués par le fabricant pour l’application d’enduits pulvérisables peuvent être utilisés.
Pression statique : 130 bars ; taille de la buse : 551 ; longueur du tuyau : 15 m max.

L'enduit durcit par séchage – le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche appliquée, de la nature du support et des conditions ambiantes. Ne réaliser les couches de peinture et les collages ultérieurs qu'après séchage complet de la surface enduite.

## Consommation

environ 1,7 kg par m² pour une épaisseur d'application de 1 mm. Déterminer la quantité exacte nécessaire en effectuant un essai sur la surface concernée.

## Stockage

Conserver les récipients bien fermés, à l'abri des enfants et au frais, mais à l'abri du gel.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Remarque:**
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

## Remarques

Ne pas appliquer lorsque la température de l'objet et celle de la pièce sont inférieures à +5 °C ou supérieures à +35 °C.
Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site Web www.baufan.de ou à l'adresse info@baufan.de.

Ne confiez au recyclage que des récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis selon le code de déchet EWC 08 04 10.
Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Remarque:**
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.