

Enduit de lissage et de rebouchage 860

Fiche d'information technique

/ N° d'art.003201208 / EAN 4016215105078

/ N° d'art.003207208 / EAN 4016215105108



Enduit à base de plâtre destiné au lissage de toute la surface, au comblement des fissures, des joints et des trous, ainsi qu'au ragréage des plaques de plâtre et autres panneaux de construction sèche. Lors du ragréage des panneaux de construction sèche, il convient systématiquement d'utiliser des bandes de recouvrement de joints. Cet enduit souple s'applique et se lisse facilement ; il durcit même en couches épaisses sans s'affaisser ni se fissurer. Ne convient pas à une utilisation dans des zones directement exposées aux projections d'eau, telles que les pièces humides, les douches, les piscines, les bains d'eau salée, les cuisines industrielles, etc., ni pour l'enduisage sur du verre, du plastique, du bois, du métal et des supports à base de dispersion.

- pour le lissage sur toute la surface des plafonds et des murs
- pour combler les fissures et les trous, poser des chevilles et modeler
- pour le jointolement des plaques de plâtre et autres panneaux de construction sèche
- avec de la méthylcellulose pour une adhérence optimale
- pour les classes de finition Q1 à Q4 dans la construction sèche (conformément à la fiche technique n° 2 du groupe industriel des plaques de plâtre de l'Association fédérale de l'industrie du plâtre et des plaques de plâtre (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.))
- 60 minutes de temps de mise en œuvre
- pour l'intérieur
- Conforme à la norme CE selon les normes DIN EN 13963-3B et DIN EN 13279-1 (enduit de ragréage à base de plâtre C7/20/2)

Champ d'application

Enduit à base de plâtre renforcé de cellulose pour les murs et plafonds intérieurs.

Préparation

S'applique sur tous les supports minéraux (tels que les enduits à base de plâtre, de chaux et de ciment, la pierre, le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie, etc.) ainsi que sur les plaques de plâtre, les plaques de plâtre fibrées, les plaques de ciment fibrées et autres panneaux de construction sèche similaires. Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de démoulage (poussière, huile de coffrage, etc.). Prétraiter les supports très absorbants, sableux ou farinants avec le primaire d'imprégnation profimur LF. Les surfaces poncées et les bords coupés des plaques de plâtre doivent également être apprêtés afin de fixer la poussière et de réduire la porosité.

Traitement

Préparation :

Verser 2 parts de mastic de lissage et de rebouchage profimur dans 1 part d'eau froide et propre (par exemple 1 kg de poudre dans 650 ml d'eau) et mélanger. Au bout de 3 minutes, remuer brièvement le mélange une nouvelle fois.

Mise en œuvre :

Appliquer le mélange préparé dans les 60 minutes à l'aide d'une spatule ou d'une truelle à lisser, puis lisser jusqu'à ce que la surface soit plane. En fonction de l'épaisseur d'application, des conditions ambiantes et de l'humidité du chantier, le temps de séchage est d'environ 24 heures ; dans des conditions défavorables, ce délai peut s'allonger en conséquence.

Conseil pratique pour le ponçage :

Une fois le produit complètement sec (environ 24 heures – en fonction des conditions ambiantes et de l'humidité du

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

chantier), les surfaces enduites peuvent être facilement ponçées. Pour un résultat de ponçage optimal, il est recommandé d'utiliser une ponceuse à disque (grain de 120 à 150) à vitesse de rotation faible à moyenne et en exerçant une légère pression.

Travaux ultérieurs :

Afin d'éviter un séchage irrégulier des couches suivantes en cas de retouches ponctuelles, il convient d'appliquer une couche d'apprêt profimur Tiefengrund LF sur les zones retouchées ou sur l'ensemble de la surface.

Consommation

environ 1 kg de poudre par m² pour une épaisseur d'application de 1 mm.

Stockage

Conserver hors de portée des enfants, dans un endroit frais et sec. Refermer soigneusement les récipients entamés.

Remarques

Ne pas appliquer lorsque la température du support et la température ambiante sont inférieures à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site Web www.baufan.de ou à l'adresse info@baufan.de.

Ne mettre au recyclage que des récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Code de déchet EWC n° 17 08 02. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.