Remplisseur léger 910

Fiche d'information technique

/ Référence 034601208 / EAN 4016215105313



Enduit blanc ultra-léger destiné au comblement des joints, fissures et trous dans les murs et les plafonds, ainsi qu'aux joints de raccordement des encadrements de portes et de fenêtres et des plinthes. Idéal pour lisser les panneaux isolants intérieurs, les moulures en stuc et les éléments décoratifs en mousse rigide et en polystyrène. Conserve une légère souplesse même après durcissement et s'adapte aux mouvements naturels du support.

- pour des joints de raccordement parfaits
- blanc
- flexible
- peut être poncé et repeint
- utilisable à l'intérieur et, avec une couche de finition résistante aux intempéries, également à l'extérieur

Champ d'application

Mastic souple et léger destiné au rebouchage des joints, fissures et trous dans les murs et les plafonds, ainsi qu'aux joints de raccordement des encadrements de portes et de fenêtres et des plinthes.

Préparation

Convient à tous les supports minéraux (tels que le béton, l'enduit et la maçonnerie) ainsi qu'au bois, au polystyrène, aux couches de peinture à dispersion, aux surfaces vernies, aux enduits à base de résine synthétique et aux supports similaires. Le support doit être propre, sec, solide, exempt de poussière et de graisse. Prétraiter les supports très absorbants, sableux ou farineux avec le primaire d'imprégnation profimur LF.

Traitement

Avant utilisation, couper la buse sur au moins 1 cm. Appliquer l'enduit léger profimur jusqu'à une épaisseur maximale de 15 mm, puis lisser. Une fois complètement sec (environ 8 heures, selon l'épaisseur de l'application et les conditions ambiantes), l'enduit léger profimur se ponce très facilement. En cas d'utilisation à l'extérieur, appliquer rapidement une couche de peinture résistante aux intempéries une fois le produit complètement sec.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, à l'abri des enfants et au frais, mais à l'abri du gel.

Remarques

Ne pas utiliser à une température inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site Web www.baufan.de ou à l'adresse info@baufan.de.

Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis selon le code de déchet EWC 08 04 10. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.