

Spatule Fill+Finish 960

Fiche d'information technique

/ N° d'art.032404208 / EAN 4016215105283

/ N° d'art.032407208 / EAN 4016215105290



Idéal pour le lissage sur toute la surface, pour colmater les joints dans les plafonds en filigrane et préfabriqués, pour combler les fissures et les trous, ainsi que pour jointoyer les plaques de plâtre, les plaques de plâtre fibrées, les plaques de ciment fibrées et autres panneaux de construction sèche similaires. L'enduit profimur Fill+Finish séduit par ses excellentes propriétés d'application et sa très bonne aptitude au ponçage. Cet enduit est perméable à la vapeur d'eau et constitue un support optimal pour tous les travaux de tapisserie et de peinture. Ne convient pas à une utilisation dans des zones directement exposées aux projections d'eau, telles que les pièces humides, les douches, les piscines, les bains d'eau salée, les cuisines industrielles, etc., ni pour l'enduitage sur le verre, le plastique, le bois, le métal et les supports à base de dispersion.

- à base de plâtre
- excellente aptitude au ponçage
- application facile et sans traces
- grande stabilité
- renforcé par des fibres
- pour les classes de finition Q1 à Q4 dans la construction sèche (conformément à la fiche technique n° 2 du groupe industriel « Plaques de plâtre » de la Fédération allemande de l'industrie du plâtre et des plaques de plâtre (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.))
- pour l'intérieur
- 60 minutes de temps de mise en œuvre
- Conforme aux normes CE DIN EN 13963-4B et DIN EN 13279-1 (enduit de ragréage à base de plâtre C7/20/2)

Champ d'application

Enduit de plâtre blanc enrichi en résine synthétique, offrant d'excellentes propriétés d'adhérence pour les murs et plafonds en intérieur.

Préparation

S'applique sur tous les supports minéraux (tels que l'enduit, la pierre, le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie, etc.) ainsi que sur les plaques de plâtre, les plaques de plâtre fibrées, les plaques de ciment fibrées et autres panneaux de construction sèche similaires. Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de démoulage (poussière, huile de coffrage, etc.). Prétraiter le béton très lisse ainsi que les supports très absorbants, sableux et farinants avec le primaire d'imprégnation profimur LF. Les surfaces poncées et les bords coupés des plaques de plâtre doivent également être apprêtés afin de fixer la poussière et de réduire la porosité. Les supports non absorbants, lisses ou denses doivent être prétraités avec un apprêt à base de quartz (par exemple, profimur Betonkontakt 710).

Traitement

Préparation :

Verser 2 mesures de mastic profimur Fill+Finish dans 1 mesure d'eau froide et propre (par exemple 1 kg de poudre dans 600 ml d'eau) et mélanger. Au bout de 3 minutes, remuer brièvement le mastic une nouvelle fois.

Application :

Appliquer le mastic préparé dans les 60 minutes. Si nécessaire, une deuxième couche peut être appliquée « humide sur humide » (immédiatement après le durcissement de la première couche) sans risque de formation de plis ou de cloques. En fonction de l'épaisseur d'application, des conditions ambiantes et de l'humidité du support, le temps de séchage est

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

d'environ 24 heures ; dans des conditions défavorables, ce délai peut être prolongé en conséquence.

Conseil pratique pour le ponçage :

C'est dans les 4 jours suivant l'application que les surfaces enduites se poncent le plus facilement. Pour un résultat de ponçage optimal, il est recommandé d'utiliser une ponceuse à disque (grain 150 - 180) à vitesse de rotation faible à moyenne et en exerçant une légère pression.

Travaux ultérieurs :

Afin d'éviter un séchage irrégulier des couches de peinture suivantes en cas de retouches ponctuelles, il convient d'appliquer une couche d'apprêt « profimur Tiefengrund LF » sur les zones retouchées ou sur l'ensemble de la surface.

Consommation

environ 1 kg de poudre par m² pour une épaisseur d'application de 1 mm.

Stockage

Conserver hors de portée des enfants, dans un endroit frais et sec. Refermer soigneusement les conditionnements entamés.

Remarques

Ne pas appliquer lorsque la température du support et celle ambiante sont inférieures à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité à jour sur notre site Web www.baufan.de ou à l'adresse info@baufan.de.

Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Code de déchet EWC n° 17 08 02. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.