



Colle méthylcellulosique de qualité supérieure avec une résistance à l'humidité particulièrement élevée pour les travaux de tapisserie professionnels. Idéale pour les papiers peints à peindre et utilisable de manière polyvalente pour les papiers peints ingrats, les papiers peints structurés et intissés, les papiers peints ingrats non tissés, les papiers peints vinyle et gaufrés ainsi que les maculatures en rouleaux. Se mélange facilement, s'applique uniformément et assure une adhérence fiable ainsi que des résultats propres et durables.

- pour papiers peints structurés, gaufrés, intissés et vinyles, ingrains et intissés rugueux
- en méthylcellulose de haute qualité avec résine synthétique
- haute résistance à l'humidité lors du recouvrement
- forte adhérence initiale et pouvoir adhésif
- très bonne capacité de correction des lés de papier peint
- prêt à l'emploi en 15 minutes
- utilisable en machine
- sèche en transparence
- sans conservateurs

Champ d'application

Colle à papier peint pour papiers peints en papier, vinyle, intissé et ingrains. Très grande résistance à l'humidité, idéale pour les papiers peints structurés et les papiers peints ingrains pouvant être peints.

Préparation

Le support doit être sec, stable, exempt de poussière et de graisse. Enlever les anciens papiers peints mal adhérents ainsi que les peintures à la colle avec la décolleuse à papiers peints baufan. Réparer les fissures et les trous avec l'enduit intérieur baufan ou l'enduit d'accrochage decomur Super. Prétraiter les supports très absorbants, sablonneux et farinants avec baufan Tiefgrund LF ou pré-encoller (taux 1:40). Afin de faciliter le changement ultérieur de papier peint, il est recommandé, en particulier pour les papiers peints lavables, d'apprêter le support avec baufan Tapetenwechselgrund.

Traitement

Proportion de préparation : Préencollage : préparation 1:40 = 8,0 litres d'eau = 60-80 m² Papier ingrains : préparation 1:20 = 4,0 litres d'eau = 20-25 m² Papier peint structuré, intissé, vinyle, gaufré et papier peint lourd : préparation 1:20 = 4,0 litres d'eau = 22-25 m² Saupoudrer la colle dans de l'eau propre et froide en remuant vigoureusement et remuer encore une fois après 2 à 3 minutes. Après environ 15 minutes, remuer à nouveau vigoureusement. Appliquer la colle sur le papier peint à l'aide d'une brosse ou d'un appareil à tapisser, assembler les lés de papier peint et les coller après un temps de trempage suffisant. Enlever immédiatement les restes de colle avec un chiffon humide. Ne pas repeindre le papier peint collé avant le séchage complet de la colle. Respecter le mode d'emploi du fabricant de papier peint. Pour augmenter la force d'adhérence des papiers peints spéciaux lourds ainsi que de la fibre de verre, il est possible d'ajouter une boîte de colle pour revêtements muraux baufan 750 g par paquet de colle Kraft-Kleister baufan 200 g. La colle Kraft-Kleister baufan est résistante à la chaux et au ciment. Nettoyer les outils de travail à l'eau après utilisation.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les récipients vides.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.